

**Putzempfehlungen auf POROTON-Mauerwerk**

Die Eignung gilt für übliche Putzflächen, auf regelgerecht ausgeführtem Mauerwerk nach DIN EN 1996/NA, die keiner erhöhten Beanspruchung ausgesetzt sind.

Stand 04/2023

Untergrund	Füllung	WLF $\lambda$ in W/mK	Roh- dichte- klasse	Festig- keits- klasse	Außen- stegdicke mm	Unterputz	Oberputz	Anstrich				
POROTON -S8/FZ8	Perlit/MiWo	0,08	0,75	10	17	MAP L1, MAP L2, MAP L2S, MAP LS	Rygol mineralische Edelputze	Rygol/SAKRET Anstrichsysteme für den Außenbereich				
POROTON-S9	Perlit	0,09	0,75	10	16							
POROTON-FZ9	MiWo	0,09	0,9	10	18							
POROTON-S10/FZ10	Perlit/MiWo	0,10	0,75	10	16							
POROTON-T6,5	Perlit	0,065	0,50	4	10	MAP L1, MAP, L2, MAP L2S, MAP LS			Rygol mineralische Edelputze	Rygol/SAKRET Anstrichsysteme für den Außenbereich		
POROTON-T7/FZ7	Perlit/MiWo	0,070	0,60/0,55	6	15	MAP SL						
POROTON-T8	Perlit	0,08	0,60	6	15							
POROTON-T9	Perlit	0,09	0,65	6	15							
POROTON U8	ungefüllt	0,08	0,60	6	7	MAP SL					Rygol mineralische Edelputze	Rygol/SAKRET Anstrichsysteme für den Außenbereich
POROTON-U9	ungefüllt	0,09	0,65	6	8							
POROTON-T10	ungefüllt	0,10	0,65	6	8							
POROTON-T12	ungefüllt	0,12	0,65	6	8							
POROTON-WDF -außenseitig-	Perlit/MiWo	0,055 bis 0,065	0,35 bis 0,60	2	15	MAP L1, MAP, L2, MAP L2S, MAP LS MAP SL	Rygol mineralische Edelputze	Rygol/SAKRET Anstrichsysteme für den Außenbereich				
POROTON-WDF -innenseitig-	Perlit/MiWo	0,055 bis 0,065	0,35 bis 0,60	2	15	RYGOL Innenputze SAKRET Innenputzsysteme		Rygol/SAKRET Anstrichsysteme für den Innenbereich				

Zur Minimierung des Risikos von Putzrissen, ist bei Verwendung von Leichtputzen generell ein Armierungsputz mit vollflächiger Gewebeeinlage aufzubringen.

**Hersteller:**  
**Rygol Baustoffwerk GmbH & Co. KG**  
**SAKRET Trockenbaustoffe**  
 Deuerlinger Str. 43  
 93351 Painten  
 Tel.: 09499/94 18 0  
 Fax: 09499/94 18 35  
 E-Mail: [info@rygol-sakret.de](mailto:info@rygol-sakret.de)  
 Internet: [www.rygol-sakret.de](http://www.rygol-sakret.de)

