

SAKRET Entsalzungs- und Kompressenputz

EKPU

Opferputz zur Verringerung der Salzgehalte und Feuchtigkeit

Anwendungsbereiche:	Altbauten, Fassaden, Kellerbereiche <ul style="list-style-type: none"> • Entsalzung • Feuchtereduzierung 	
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Hohe Salzspeicherung • Kapillaraktiv • Reversibel: Mit Salz gesättigter Putz kann wieder abgenommen werden. 	
Materialbasis	<ul style="list-style-type: none"> • Auf Basis von mineralischen Schichtsilikaten • Spezielle Sande und Kalksteinmehl • Cellulosen • Fasern 	
Technische Daten:	Verarbeitungstemperatur	5 °C bis 30 °C
	Wasserbedarf	ca. 11 Liter pro Sack (25 kg)
	Ergiebigkeit	25 kg ergeben ca. 22 Liter Frischmörtel
Untergrundvorbereitung:	<ul style="list-style-type: none"> • Staub und lose Teile müssen gründlich entfernt werden. Untergrund vor Auftrag des Kompressenputzes gut anfeuchten 	
Verarbeitung:	<ul style="list-style-type: none"> • Die zu verputzenden Flächen müssen mattfeucht sein, evtl. vornässen und mattfeucht abtrocknen lassen • Von Hand mit Elektroquirl: Etwa 11 Liter l sauberes Wasser je Gebinde Trockenmörtel vorlegen und ca. 3 Minuten mischen bis der Mörtel plastisch angerührt ist. • Mit allen gängigen Verputzmaschinen zu verarbeiten, max. 20 m Schlauchlänge, Schläuche vorher mit Kalkschlämme vorbereiten. • Schichtdicke einlagig 10 - 20 mm • Bei zweilagigem Aufbau erste Lage aufrauen und nach ausreichender Trocknung (ca. 12 – 24 h) zweite Lage applizieren. • Oberfläche mit Kartätsche abziehen. • Nach dem Ansteifen kann mit dem Schwammbrett die Oberfläche nachbearbeitet werden. 	
Nachbehandlung:	<ul style="list-style-type: none"> • Frische Putzflächen sind vor zu schnellem Austrocknen durch Sonne oder Wind und vor Frost zu schützen. • Ggf. mit Folie oder Nachnässen vor zu schnellem Wasserentzug schützen • Nach 3 bis 4 Wochen ist der Entsalzungs- und Kompressenputz vorsichtig zu entfernen und zu entsorgen. • Je nach Versalzungsgrad ist ggf. erneut SAKRET EKPU aufzutragen und der Vorgang zu wiederholen 	
Lieferform:	<ul style="list-style-type: none"> • Mehrlagige Papiersäcke mit Folieneinlage á 25 kg – 42 St./Palette Art-Nr. 06070225 	
Lagerung:	<ul style="list-style-type: none"> • Witterungsgeschützt, kühl und trocken, auf Holzrost ca. 6 Monate haltbar • Angebrochene Gebinde sofort wieder verschließen 	
Entsorgung:	Ausgehärtete Produktreste sind unter Abfallschlüssel 17 09 04 als gemeine Bau- und Abbruchabfälle zu entsorgen	

Hinweis:

- Haar- und Schwindrisse sind unbedenklich und beeinträchtigen die technische Wirksamkeit nicht.
 - Kein Gefahrstoff nach Gefahrstoffverordnung
 - Haut und Augen schützen
 - Bei Kontakt gründlich mit Wasser abwaschen, ggf. Arzt aufsuchen
 - Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt und unter www.rygol-sakret.de
-

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand: 06.08.2019