

SAKRET Feinzug

FZ

Beschleunigt abbindender Werk-Trockenmörtel der Qualitätskategorie CS II W2 nach DIN EN 998-1. Die gleichbleibend hohe Qualität wird durch laufende Güteüberwachung gewährleistet.

Anwendungsbereiche:

- Zur Überarbeitung von SAKRET Grobzug
- Für innen und außen

Eigenschaften

- Wasserdampfdurchlässig
- Nicht brennbar
- Schnell nacharbeitbar

Materialbasis Weißkalkhydrat nach DIN EN 459-1, Portlandzement nach DIN EN 197-1, Kalksteinbrechsand nach DIN EN 13139 und eigenschaftsverbessernde Zusätze

Technische Daten: Normalputzmörtel nach DIN EN 998-1

Körnung	0,8 mm
Auftragsstärken	5 – 10 mm
Anmachwasser für 30 kg	ca. 8 Liter
Verarbeitbarkeitszeit	ca. 15 Minuten
Trockenrohichte	ca. 1450 kg/m ³
Druckfestigkeit	CS II
Haftzugfestigkeit	> 0,08 N/mm ² bei Bruchbild A
Kapillare Wasseraufnahme	W2
Wasserdampfdiffusionskoeffizient	≤ 20
Wärmeleitfähigkeit	≤ 0,47 W/(m*K) für P = 50 % ≤ 0,54 W/(m*K) für P = 90 %
Brandverhalten	A1

Die technischen Daten beziehen sich auf +20 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Zeiten.

Untergrundvorbereitung:

- Der Putzgrund muss fest, tragfähig, sauber, frostfrei und trocken sein
- Der Untergrund muss einwandfrei abgebunden und gleichmäßig ausgetrocknet sein
- Staub, lose Teile, Ausblühungen, Sinterschichten und andere Trennmittel sind vom Untergrund zu entfernen

Verarbeitung: Sauberes Wasser vorlegen, den Feinzug einstreuen und von Hand mit Elektroquirl zu einem homogenen Mörtel schlanker Konsistenz anrühren. Anschließend den Mörtel auf die entsprechenden Flächen auftragen und zügig mit der Schablone abziehen. Die maximale Auftragsdicke ist einzuhalten. Bis zum Aufbringen eines Anstrichs ausreichend erhärten lassen.

Nachbehandlung:

- Frische Putzflächen sind vor direkter Sonneneinstrahlung, Schlagregen, Wind und Frost ausreichend zu schützen

Ergiebigkeit:

- 30 kg Feinzug ergibt ca. 22 Liter Frischmörtel

Lieferform:

- 30 kg Papiersack – 42 Säcke/Europalette

Lagerung:

- Witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken
- Nicht angebrochene Gebinde bei sachgerechter Lagerung 6 Monate ab Herstellungsdatum haltbar
- Chromatarm gemäß Richtlinie 2003/53/EG, GISCODE ZP1
- Angebrochene Gebinde sofort verschließen und innerhalb kürzester Zeit verbrauchen

Hinweis:

- Außer reinem Wasser darf **nichts** zugegeben werden
 - Während der Wintermonate siehe Merkblatt „Verputzen bei hohen und tiefen Temperaturen“ (Deutscher Stuckgewerbebund Berlin, 2001)
 - Als Anstriche dürfen nur lichtechte, alkali- und wasserfeste Farben mit guter Wasserdampfdiffusionsfähigkeit zum Einsatz kommen.
 - SAKRET Feinzug enthält Kalk und Zement. Reizt die Haut und die Augen.
 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
 - Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und den Arzt aufsuchen.
 - Geeignete Schutzhandschuhe tragen
 - Weitere Hinweise siehe www.rygol-sakret.de
-

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand: Januar 2013