

RYGOL Gips-Maschinen-Glätputz leicht MIP 01 L

MIP 01 L

RYGOL Gips-Maschinen-Glätputz leicht MIP 01 L ist ein Gipsleicht-Putz trockenmörtel der Klasse B4/50/2 gemäß DIN EN 13279-1. Die gleichbleibend hohe Qualität wird durch laufende Güteüberwachung gewährleistet.

- Anwendungsbereiche:**
- Einlagiger Glätputz leicht für Decken und Wände in Räumen mit normaler Luftfeuchtigkeit, d. h. auch für häusliche Küchen.
 - Als Fliesenuntergrund sowie für Außen- und Feuchträume empfehlen wir unsere Typen MAP (MG P II, Kalk-Zement-Putz) sowie MZP (MG P III, Zement-Putz).

- Eigenschaften:**
- RYGOL Gips-Maschinen-Glätputz leicht MIP 01 L zeichnet sich durch hohe Wasserdampfdurchlässigkeit, hohe Kapillarfähigkeit und behagliches Wohnklima aus.
 - Einlagiger, homogener Putz, daher kein Ablösen einzelner Putzlagen möglich.
 - Rasche Erhärtung und schnelle Austrocknung bei guten Lüftungs- und Temperaturverhältnissen.

- Materialbasis:**
- Weißkalkhydrat nach DIN EN 459-1
 - Baugips nach DIN EN 13279-1
 - Kalksteinbrechsand nach DIN EN 13139
 - Leichtzuschlag und eigenschaftsverbessernde Zusätze

Technische Daten:

Gips-Maschinen-Glätputz leicht MIP 01 L	
Körnung	0 – 1 mm
Ergiebigkeit	1 m ³ /t
Erstarrungsverhalten	
Beginn	nach 75 Minuten
Ende	nach 180 Minuten
Brandschutzklasse	A1

- Untergrundvorbereitung:**
- Staub, lose Teile, Ausblühungen, Sinterschichten und andere Trennmittel vom Untergrund entfernen.
 - Betondecken und Wände müssen ausgetrocknet sein und dürfen vor dem Verputzen nicht vorgeätzt werden.
 - Stark saugende oder glatte Betonflächen sind mit RYGOL Betonhaftbrücke BHR oder RYGOL Gipshaftmörtel GHM vorzubehandeln.
 - Porenbetonwände und ähnlich stark saugende Untergründe sind mit Universalgrundierung UG vorzustreichen.
 - Bei Verwendung von Grundiermittel, Haftbrücke, Putzträger und Putzbewehrung sind die Richtlinien der Hersteller und die entsprechenden DIN-Normen für die Verarbeitung zu beachten.

- Verarbeitung:**
- Mit Kolben- oder Schneckenpumpen-Verputzmaschine bzw. kompletten Misch- oder Förderaggregaten oder von Hand mit Elektroquirl
 - Gewünschte Putzdicke auftragen, mit der Richtlatte abziehen. nach dem Ansteifen des Materials mit Schwammscheibe o. ä. vorfilzen und nach dem Antrocknen der Putzfläche nassen, filzen und fertig glätten.
 - Die Auftragsdicke sollte 10 mm nicht unterschreiten.
 - Evtl. Putzbewehrungen (Gewebe) sind in das obere Drittel des nassen Putzes einzulegen und unmittelbar danach ist nass in nass weiterzuputzen.

Nachbehandlung:	<ul style="list-style-type: none">• Frische Putzflächen sind vor Frost zu schützen. Es ist durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass der Putz rasch austrocknen kann. Langsame Trocknungszeiten führen zu geringeren Festigkeiten.• Beim Einbringen von Heiasphalt ist fr ausreichenden, schnellen Abzug der berwrme und des Dampfes zu sorgen.• Beschichtungen aller Art drfen nur auf vllig ausgetrocknetem Putz, frhestens nach Erreichen der Endfestigkeit, d. h. in der Regel nach 28 Tagen, aufgebracht werden. Auerdem mssen die Verarbeitungsrichtlinien der Beschichtungshersteller beachtet werden.
Verbrauch:	<ul style="list-style-type: none">• 1 Sack (30 kg) RYGOL Gips-Maschinen-Gltputz leicht MIP 01 L ergibt ca. 30 l Fertigmrtel. Diese Menge ist ausreichend fr ca. 3 m² Putzflche bei 10 mm Auftragsdicke.
Lieferform:	<ul style="list-style-type: none">• In mehrlagigen Papierscken  30 kg – 35 Stck/Palette Art-Nr. 02013030 EAN 4027038210849• Lose in Silozgen oder Containern Art-Nr. 02013000 EAN 4027038209317
Lagerung:	<ul style="list-style-type: none">• In geschlossenen Rumen auf Holzpalette ca. 6 Monate haltbar
Technische Beratung:	Unsere geschulten Anwendungstechniker weisen Sie in die Verarbeitung unseres RYGOL Gips-Maschinen-Gltputz leicht MIP 01 L ein
Hinweise:	<ul style="list-style-type: none">• Auer reinem Wasser darf nichts zugegeben werden• Das Merkblatt vom Bundesverband Ausbau und Fassade "Verputzen, Wrmedmmen, Spachteln, Beschichten bei niedrigen und hohen Temperaturen" ist zu beachten.• Fliesen- und Plattenbelge: Das Flchengewicht der Fliesen und Platten einschlielich Dnnbettmrtel ist auf max. 25 kg/m² zu begrenzen. Das ZDB-Merkblatt "Verbundabdichtungen - Hinweise fr die Ausfhrung von flssig zu verarbeitenden Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Belgen aus Fliesen und Platten fr den Innen- und Auenbereich" ist zu beachten.• Die Hinweise in den "Leitlinien fr das Verputzen von Mauerwerk und Beton" vom Industrieverband Werkmrtel sind zu beachten.• Aktuelle Technische Merkbltter, Sicherheitsdatenbltter und Leistungserklrungen knnen im Internet unter http://www.rygol-sakret.de bezogen werden.

Bei den auszufhrenden Arbeiten sind die einschlgigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkbltter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu bercksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Untersttzung des Kufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhltnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gltigkeit.

Stand: 20.10.2015