

GRW Grundierung, Putzgrund weiß GRF Grundierung, Putzgrund eingefärbt		GRW/GRF
Anwendungsbereiche:	Weiß pigmentierter Putzgrund für außen und innen zur: <ul style="list-style-type: none"> • Haftverbesserung für nachfolgende Beschichtungen: dünnschichtiger, mineralischer Strukturputz, Silikatputz, Silikonharzputz, Dispersions-Silikatfarbe, Dispersionsfarbe, Silikonharzfarbe etc. • Egalisierung des Saugvermögens. Geeignete Untergründe sind mineralische Außen- und Innenflächen (Beton, Putz, Mauerwerk), alte Kunstharzputze (auch auf WDV-Systemen), Silikonharzfarben, Dispersionsfarben, Gipskartonplatten, Faserzementplatten etc. 	
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none"> • Lösungsmittelfrei • Wasserdampfdurchlässig • Wetterbeständig • Haftvermittelnd • Egalisiert das Saugvermögen des Untergrundes 	
Bindemittel:	Kunstharz-Dispersion	
Technische Daten:	Trocknungszeit bei +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit	Ca. 12 Std.
	Verdünnung	Im Normalfall und auf nicht saugenden Flächen unverdünnt verarbeiten. Auf saugfähigen Flächen kann bei Bedarf mit 5-10% Wasser verdünnt werden.
	Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis 30 °C
	Lagerfähigkeit	Ungeöffnet ca. 12 Monate.
Untergrundvorbereitung:	Die Untergründe müssen fest, trocken sowie frei von Verschmutzungen, Ausblühungen, Verfärbungen, Pilzbefall, Sinterschichten, Mehlkornschichten und trennenden Substanzen sein. Vorhandene Altbeschichtungen müssen auf Eignung, Haft- und Tragfähigkeit geprüft werden. Die VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 und die jeweiligen BFS-Merkblätter sind zu beachten. Bei Reinigungsarbeiten sind die gesetzlichen Vorschriften zu berücksichtigen. Es wird empfohlen vor Beginn der Arbeiten Musterflächen anzulegen und somit die Haftung und das Oberflächenbild zu prüfen. Minderfeste Oberflächenschichten, Staub, lose Teile, Schalwachsrückstände, Farbreste u. ä. entfernen. Leimfarben und Kalkanstriche müssen restlos entfernt werden. Alte intakte Öl- und Lackanstriche anlaugen, nicht haftende Altanstriche restlos abbeizen. Bei speziellen anwendungstechnischen Problemen kann Beratung bei RYGOL eingeholt werden.	
Tönbarkeit:	Werkseitig tönbar.	
Verarbeitung:	<ul style="list-style-type: none"> • GRW/GRF gründlich aufrühren und im Normalfall unverdünnt, nass in nass und gleichmäßig auftragen. • Bei Gipskartonplatten Grundierung weiß GRW als zweimaligen, satten Anstrich mit je mind. 200 g/m² aufbringen. • Der Farbton sollte entsprechend der Farbrichtung des nachfolgenden farbigen Strukturputzes bzw. der nachfolgenden Buntsteinputzbeschichtung abgetönt werden. 	
Auftragsverfahren:	Auftrag mit Pinsel, Bürste oder Farbrolle.	
Reinigung der Werkzeuge:	Das Werkzeug sollte sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden.	

GRW Grundierung, Putzgrund weiß
GRF Grundierung, Putzgrund eingefärbt

GRW/GRF

Materialverbrauch pro Anstrich:	<ul style="list-style-type: none">• 150 – 250 ml/m²• Genauere Werte durch Probebeschichtung ermitteln.
Lieferform:	<ul style="list-style-type: none">• 5 Liter Gebinde, 45 Gebinde/Palette• 15 Liter Gebinde, 24 Gebinde/Palette
Lagerung:	<ul style="list-style-type: none">• Kühl, jedoch frostfrei• Angebrochene Gebinde sofort verschließen und innerhalb kürzester Zeit verarbeiten.
Entsorgung:	<ul style="list-style-type: none">• Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben.• Flüssige Materialreste bei einer autorisierten Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben.• Eintrocknete Materialreste können als ausgehärtete Farben bzw. als Hausmüll entsorgt werden, AVV- Abfallschlüssel Nr. 080112.
Besondere Hinweise:	<ul style="list-style-type: none">• Die Vielzahl der verschiedenen Untergründe mit den jeweils spezifischen Eigenschaften wie Festigkeit, Saugvermögen, Inhaltsstoffen etc. erfordert den Einsatz verschiedener Grundiermittel. Diese Informationen geben Hinweise, entbinden jedoch nicht von eigenen Proben.• Die VOB, Teil C DIN 18363, Abs. 3 ist bei der Anstrichausführung zu beachten.• Nicht geeignet für waagerechte Flächen mit Wasserbelastung.• Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, starkem Wind, Gefahr von Regen bzw. bei drohendem Nachtfrost verarbeiten.• Nicht unter +5 °C Luft-, Objekt- und Trocknungstemperatur anwenden.• Material gleichmäßig auftragen.• Alle nicht zu beschichtenden Anstrichflächen sorgfältig abdecken. Farbspritzer auf allen Arten von Oberflächen noch in nassem Zustand mit Wasser abwaschen.
Sicherheitshinweise:	<ul style="list-style-type: none">• Für Kinder unzugänglich aufbewahren.• Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen.• Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.• Weitere Information: siehe Sicherheitsdatenblatt und unter www.rygol-sakret.de

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand: 18.05.2018