

RYGOL Historische Kalkfüllspachtel

HKFS

Mineralischer Edelputzmörtel CR CS I W0 DIN EN 998-1

Anwendungsbereiche:	<ul style="list-style-type: none"> • Zur Herstellung glatter weißer Oberflächen auf rauen mineralischen Unterputzen, wie Kalk- und Kalk-Zement-Unterputze. • Für nachfolgende Anstrich- oder Tapezierarbeiten • Für Wand • Für innen 																				
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Leichte Verarbeitbarkeit • Gut schleifbar • Hoch wasserdampfdiffusionsoffen • Nicht brennbar • Für innen 																				
Materialbasis	<ul style="list-style-type: none"> • Weißkalkhydrat • Weißzement • Spezielle Füllstoffe • Eigenschaftsverbessernde Zusatzmittel 																				
Technische Daten:	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Edelputzmörtel CR CS I W0 nach DIN EN 998-1</td> </tr> <tr> <td>Körnung</td> <td>0 – 0,4 mm</td> </tr> <tr> <td>Druckfestigkeit</td> <td>CS I</td> </tr> <tr> <td>Haftzugfestigkeit</td> <td>≥ 0,08 N/mm² bei Bruchbild A</td> </tr> <tr> <td>Wasserdampfdurchlässigkeit μ</td> <td>≤ 25</td> </tr> <tr> <td>Brandklasse</td> <td>A1, nicht brennbar</td> </tr> <tr> <td>Putzdicke</td> <td>1 – 2 mm</td> </tr> <tr> <td>Anmachwasser für 25 kg</td> <td>ca. 10,5 Liter</td> </tr> <tr> <td>Wasseraufnahme</td> <td>W0</td> </tr> <tr> <td>Verarbeitungstemperatur</td> <td>≥ +5 °C bis +30 °C</td> </tr> </table>	Edelputzmörtel CR CS I W0 nach DIN EN 998-1		Körnung	0 – 0,4 mm	Druckfestigkeit	CS I	Haftzugfestigkeit	≥ 0,08 N/mm ² bei Bruchbild A	Wasserdampfdurchlässigkeit μ	≤ 25	Brandklasse	A1, nicht brennbar	Putzdicke	1 – 2 mm	Anmachwasser für 25 kg	ca. 10,5 Liter	Wasseraufnahme	W0	Verarbeitungstemperatur	≥ +5 °C bis +30 °C
Edelputzmörtel CR CS I W0 nach DIN EN 998-1																					
Körnung	0 – 0,4 mm																				
Druckfestigkeit	CS I																				
Haftzugfestigkeit	≥ 0,08 N/mm ² bei Bruchbild A																				
Wasserdampfdurchlässigkeit μ	≤ 25																				
Brandklasse	A1, nicht brennbar																				
Putzdicke	1 – 2 mm																				
Anmachwasser für 25 kg	ca. 10,5 Liter																				
Wasseraufnahme	W0																				
Verarbeitungstemperatur	≥ +5 °C bis +30 °C																				
Untergrundvorbereitung:	<ul style="list-style-type: none"> • Der Untergrund muss trocken, staubfrei, lot- und lattendgerecht, saugfähig, tragfähig und frei von haftungsmindernden Verunreinigungen sein. • Stark saugende Untergründe sind vorzunässen oder mit RYGOL Universalgrundierung vorzubehandeln. • Abmehlende oder absandende Untergründe sind mit RYGOL Silikat-Fixativ oder RYGOL Putz- und Steinverfestiger OH zu verfestigen. • Farbanstriche sind zu entfernen. 																				
Verarbeitung:	<ul style="list-style-type: none"> • In ein sauberes Gefäß das klare Leitungswasser vorlegen und RYGOL Historische Kalkfüllspachtel HKFS einstreuen und anschließend zu einem klumpenfreien pastösen Mörtel anmischen. • Den Frischmörtel mit Brett oder Traufel auftragen und abglätten. • Nach dem Anziehen mit der Glättkelle und etwas frischem Material glätten. • Um bei rauen Untergründen eine hohe Oberflächengüte zu erzielen, kann nach dem Antrocknen der ersten Lage eine zweite Lage aufgetragen werden. 																				
Nachbehandlung:	<ul style="list-style-type: none"> • Die frisch aufgebrachte RYGOL Historische Kalkfüllspachtel HKFS vor zu schnellem Austrocknen, Zugluft, direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen. 																				
Materialverbrauch:	<ul style="list-style-type: none"> • 25 kg = 22,5 l Frischmörtel = ca. 11 m² bei 2 mm Putzstärke 																				
Lieferform:	<ul style="list-style-type: none"> • 25 kg Papiersack – 42 Säcke/Palette 																				
Lagerung:	<ul style="list-style-type: none"> • In trockenen und kühlen Räumen auf Holzrosten ca. 12 Monate haltbar 																				

Hinweise:

- Nicht geeignet für feuchte oder salzbelastete Untergründe. Nicht geeignet unter Fliesen und schweren Dekortapeten.
 - Anstriche oder Tapeten dürfen erst nach dem vollständigen Erhärten der Glätte aufgebracht werden (nicht vor 4 Wochen).
 - Bei Einsatz im Außenbereich ist als abschließende Beschichtung ein wasserabweisendes Anstrichsystem vorzusehen.
 - RYGOL Historische Kalkfüllspachtel HKFS enthält Kalkhydrat
 - Reizt die Haut und die Augen, Berührung von Haut und Augen vermeiden
 - Bei Kontakt mit den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen und Arzt aufsuchen
 - Geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen
-

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand: 27.10.2015