

SAKRET Sanier-Spritzbewurf SAS

SAS

Normalputz nach DIN EN 998-1, der der freiwilligen Gütesicherung unterliegt und den Anforderungen an Spritzbewurf des WTA-Merkblattes 2-9-04/D entspricht.

Anwendungsbereiche:

- Zur Herstellung von Spritzbewurf
- Bestandteil des SAKRET Sanierputzsystems

Eigenschaften

- Als Haftbrücke im SAKRET Sanierputzsystem

Materialbasis

Zuschlag nach DIN EN 13139, Zement nach DIN EN 197, Weißkalkhydrat nach DIN EN 459-1 und die Verarbeitung verbessernde Zusatzmittel.

Technische Daten:

Normalputzmörtel nach DIN EN 998-1

Körnung	0 – 4 mm
Anmachwasser für 30 kg	ca. 6 Liter
Verarbeitbarkeitsdauer	ca. 2 Stunden
Verarbeitungstemperatur	> +5 °C bis +25 °C
Trockenrohichte	ca. 1600 kg/m ³
Druckfestigkeitsklasse	CS IV
Haftzugfestigkeit	≥ 0,08 N/mm ² bei Bruchbild B
Kapillare Wasseraufnahme	W _{c0}
Wasserdampfdiffusionskoeffizient μ	≤ 25
Wärmeleitfähigkeit λ _{10, dry, mat.}	≤ 0,83 W/(m*K) für P = 50 % ≤ 0,93 W/(m*K) für P = 90 %
Brandverhalten	A 1

Die technischen Daten beziehen sich auf 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte. Tieferen Temperaturen verlängern die angegebenen Werte, höhere verkürzen sie.

Untergrundvorbereitung:

Vorhandener Altputz ist bis mind. 80 cm über die Feuchtigkeitsgrenze bzw. Ausblühungszone hinaus abzuschlagen. Mürbe Mauerwerksfugen mind. 20 mm tief freilegen. Staub und lose Teile müssen gründlich entfernt werden.

Verarbeitung:

SAKRET Sanier-Spritzbewurf SAS als Haftbrücke im SAKRET Sanierputzsystem kann netzförmig oder flächendeckend (bei Bruchsteinmauerwerk) aufgetragen werden!
 Die Mörtelzubereitung erfolgt von Hand mit Elektroquirl, Zwangs- oder Freifallmischer.
 Nur ca. 6 l sauberes Wasser zugeben.

Nachbehandlung:

Frische Putzflächen sind vor direkter Sonneneinstrahlung, Schlagregen, Wind und Frost ausreichend zu schützen.

Materialbedarf:

1 Sack (30 kg) ergibt ca. 21 l Frischmörtel.
 Diese Menge reicht bei Verwendung als Spritzbewurf (netzförmig) für ca. 6 – 8 m²

Lieferform:

- 30 kg Säcke - 42 Sack/Palette
Art-Nr. 06060030 EAN 4005813943588
- lose in Silozügen oder Containern
Art-Nr. 06060000 EAN 4005813656563

Lagerung:

- Witterungsgeschützt auf Holzpaletten in geschlossenen Räumen ca. 12 Monate, chromatarm gemäß Richtlinie 2003/53/EG

Sicherheitshinweise:

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
 - Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
 - Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
 - Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.
 - Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen.
 - Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
 - Einatmen von Staub/Aerosol vermeiden.
Bei Einatmen: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
 - Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt oder im Internet unter www.rygol-sakret.de
-

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 15.05.2018