

SAKRET Universalgrundierung gebrauchsfertig

UGG

- Anwendungsbereiche:**
- Geruchsmilde, wässrige Dispersionsgrundierung als Voranstrich zur Regulierung des Saugverhaltens auf stark bis mittelstark saugenden Untergründen und als Haftbrücke vor dem Aufbringen von SAKRET Spachtelmassen und Dünnbettmörteln.
 - Geeignet als Haftbrücke, Porenverschluss und Voranstrich auf Putze der Putzgruppen CS II, III und IV, stark bis mittelstark saugende Zementestriche.
 - Gipsdielen, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten, Beton, Mauerwerk aus Porenbeton, Kalksandstein sowie Ziegel.

- Eigenschaften:**
- Für innen und außen
 - Für Wand und Boden
 - Lösemittelfrei
 - Vermindert das Aufsteigen aus dem Untergrund
 - Verbessert die Haftung
 - In erhärtetem Zustand frostbeständig
 - Verhindert zu schnellen Wasserentzug

Materialbasis: SAKRET Universalgrundierung gebrauchsfertig UGG ist eine lösungsmittelfreie, blau pigmentierte Kunstharzdispersion.

Technische Daten:

Dispersionsgebundene Grundierung	
Verbrauch*	ca. 150 g/m ²
Farbton zur Kontrolle	blau
Verarbeitungstemperatur**	> +5 °C bis +25 °C
Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Films	-25 °C bis +80 °C
Verbrauch	ca. 150 g/m ² abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes und der Handhabung des Werkzeuges.

*) genaue Verbrauchswerte durch Probeauftrag am Objekt ermitteln

**) Luft- und Objekttemperatur

- Untergrundvorbereitung:**
- Der Untergrund muss fest, tragfähig und frei von Rissen sein. Minderfeste Oberflächenschichten und Trennschichten (z. B. Schmutz, Staub, Fett, Öl, Farbreste u. ä.) entfernen.
 - Extrem dichte Untergründe, Zementschlämme und nicht tragfähige Oberflächenschichten müssen entfernt, glatte Untergründe müssen aufgeraut werden (z. B. Blastrac-Verfahren).
 - Vor dem Auftragen von SAKRET Universalgrundierung UGG darf der Untergrund einen Feuchtigkeitsgehalt bei zementgebundenen Untergründen von max. 2 CM-%, bei gipsgebundenen Untergründen von max. 1 CM-% nicht überschreiten.
 - In Zweifelsfällen Probeflächen anlegen.

Verarbeitung:	<ul style="list-style-type: none">• SAKRET Universalgrundierung gebrauchsfertig UGG wird mit der Lammfellrolle auf den vorbereiteten Untergrund aufgebracht. Beim Aufbringen ist Pfützenbildung zu vermeiden.• Bei mineralischen Untergründen muss die Grundierung in den Baustoff eindringen; eine Filmbildung auf der Oberfläche darf nicht erfolgen.• Je nach Untergrund sind entsprechende Ablüftungs- bzw. Trocknungszeiten zu berücksichtigen.• Auf sulfatgebundenen Untergründen 48 Stunden abtrocknen lassen. Auf zementgebundenen Untergründen mattfeucht oder völlig trocken lassen.
Airlessauftrag:	Düse: 0,013“ – 0,015“ Spritzdruck: 60 – 80 bar Spritzwinkel: 20° - 50° Bitte beachten: Beim Spritzauftrag die Grundierung gleichmäßig auftragen. Glanzbildung durch Überschichtung vermeiden. Nebenliegende Flächen, Gegenstände usw. vor Tropfen bzw. Spritznebel schützen.
Lieferform:	<ul style="list-style-type: none">• 1 l-Flasche – 360 Stück/Palette Art.-Nr. 14147202 EAN 4027038216544• 5 l-Eimer – 90 Stück/Palette Art.-Nr. 14127202 EAN 4027038216551• 10 l-Eimer – 33 Stück/Palette Art.-Nr. 14147210 EAN 4027038216568• 15 l-Eimer – 42 Stück/Palette Art.-Nr. 14147215 EAN 4027038216834• 200 l-Fass Art.-Nr. 14147200 EAN 4027038216520
Lagerung:	<ul style="list-style-type: none">• Witterungsgeschützt und frostfrei gelagert ca. 12 Monate haltbar.• Angebrochene Gebinde sofort verarbeitbar
Hinweise:	<ul style="list-style-type: none">• Die technischen Daten beziehen sich auf +20 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte.• Gefäße, Werkzeuge etc. sofort mit Wasser reinigen. Im ausgehärteten Zustand ist eine Reinigung nur noch mechanisch möglich.• Bei relativ dichten Zementestrichen, Betonfertigteilen und Rohbetondecken empfehlen wir SAKRET Universalgrundierung UG.• Bei Kontakt gründlich mit Wasser spülen, ggf. Arzt aufsuchen.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand: 16.03.2016