

SAKRET Abdichtspachtel filzbar ADS-F



Hoch vergütete mineralische 2-komponentige Dichtungsmasse als Feuchteschutz des Putzes im Sockelbereich



| | | |
|-------------------------|--|---|
| Anwendung | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Für innen und außen • Für Wand | |
| Eignung | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Gebäudesockel • DIN 18533 Lastfall Bodenfeucht und Spritzwasser am Wandsockel (W4-E) • Hoch elastischer Armierungsputz mit SAKRET Armierungsgewebe • Zum Verkleben von Dämmplatten (EPS) • Auf festen, tragfähigen Bitumenuntergründen einsetzbar | |
| Eigenschaften | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Filzbar • Schlämmbar • Exzellente Haftung • Hoch flexibel, rissüberbrückend • Überstreichbar • Überputzbar • Lösemittelfrei, milder Geruch • Kälteflexibel • Gute Haftung auf Bitumenuntergrund beim Kleben von Sockelplatten | |
| Materialbasis | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Trockenkomponente: <ul style="list-style-type: none"> – Zement – DIN EN 197 – Spezielle ausgewählte Zuschlagstoffe – Additive zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften • Flüssigkomponente: <ul style="list-style-type: none"> – wässrige Kunstharzdispersion mit weiteren Additiven | |
| Technische Daten | | |
| | Verarbeitungstemperatur | ca. 5–30 °C Luft- und Umgebungstemperatur |
| | Verarbeitungszeit | ca. 60 Minute(n) Filzbar nach ca. 30 Min. bei 20 °C und 50 % rel. Luftfeuchte |
| | Materialverbrauch | ca. 1,5 kg/m ² /mm |

SAKRET Abdichtspachtel filzbar ADS-F



Hoch vergütete mineralische 2-komponentige Dichtungsmasse als Feuchteschutz des Putzes im Sockelbereich

| | |
|-------------------------------|--|
| Untergrundvorbereitung | <ul style="list-style-type: none"> • Der Untergrund muss planeben, ausreichend fest und saugfähig und tragfähig sein • Staub, lose Teile, Schalwachs, Ausblühungen, Sinterschichten und andere Trennmittel sind vom Untergrund zu entfernen |
| Verarbeitung | <ul style="list-style-type: none"> • Flüssigkomponente und Pulver (Verhältnis 1 : 2,5) in einem sauberen Gefäß mit geeignetem Rührwerkzeug knollenfrei und homogen anmischen • Nur so viel Abdichtspachtel anmischen, wie innerhalb von 30 Minuten verarbeitet werden kann • Nach einer Reifezeit von 2 Minuten wird erneut kurz durchgemischt • Bereits abgebundenes oder angesteiftes Material darf nicht wieder aufgerührt werden • Übergänge (z.B. Bodenplatte/Fundament) sind mit Hohlkehlen auszuführen • Nach entsprechender Untergrundvorbereitung der verputzten Kelleraußenwand bzw. Betons im ersten Gang mit der Traufel eine Kratzspachtelung zur Verbesserung der Haftung und zum Auffüllen von Lunkern oder Fehlstellen ausführen • Anschließend mit der Traufel eine Schichtstärke von ca.3 mm auftragen. Die maximale Schichtstärke von 5 mm nicht überschreiten • Alternativ kann SAKRET ADS-F auch mit einem Quast aufgetragen werden • Bei Bedarf kann ein geeignetes Gewebe (z.B. SAKRET WDVS-Gewebe) in das obere Drittel der Schicht eingearbeitet werden. Das Gewebe muss dabei vollständig eingebettet werden. SAKRET ADS-F bis 30 cm über spätere Geländeoberkante führen • Bei Bedarf nach dem Ansteifen (je nach Untergrund und Temperatur nach ca. 30 min) mit dem Schwammbrett filzbar • Im erdberührten Bereich SAKRET ADS-F ca. 5-10 cm über die vorhandene Bauwerksabdichtung und mindestens 5 cm über Geländeoberkante zur führen • Nach einer Trockenzeit von mindestens 5 Tagen kann mit Siliconharzfarbe überstrichen werden (es wird die Verwendung von SAKRET SHF, SAKRET Topsan empfohlen) • Im erdberührten Bereich wird nach dem Erhärten als mechanischer Schutz zusätzlich die Verwendung einer geeigneten Noppenbahn empfohlen |
| Lagerung | <ul style="list-style-type: none"> • Frostfrei lagern. • Witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken. • Angebrochene Gebinde sofort verschließen. • Bei sachgerechter Lagerung für 12 Monate ab Herstellungsdatum: Trockenkomponente chromatarm gemäß Richtlinie 2003/53/EG |
| Entsorgung | <ul style="list-style-type: none"> • Ausgehärtete Produktreste unter Abfallschlüssel 17 09 04 als Bauschutt |
| Sicherheitshinweise | <ul style="list-style-type: none"> • Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. • Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt. |

SAKRET Abdichtspachtel filzbar ADS-F



Hoch vergütete mineralische 2-komponentige Dichtungsmasse als Feuchteschutz des Putzes im Sockelbereich

Hinweise

- Die abbindende SAKRET ADS-F plus vor Sonneneinstrahlung, Zugluft, Frost, Schlagregen und hohen Temperaturen (> 25 °C) schützen.
- Vor Überarbeitung mit pastösen Putzen mit RYGOL GRW vorgrundieren.
- Bei nachfolgenden mineralischen Putzen wird eine Kammspachtelung mit z. B. RYGOL Flex-Fassadenspachtel FSP oder RYGOL Flex-Fassadenspachtel leicht FSP-L empfohlen.
- Es sind die Hinweise der DIN 18195/18533, DIN EN 13914 und DIN 18350, VOB Teil C zu beachten.
- Die technischen Daten beziehen sich auf +20 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit. Tieferen Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte.
- Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Merkblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Lieferung Abdichtspachtel filzbar | ADS-F

| Optik / Farbe | Materialverbrauch | EAN / GTIN | | | |
|---------------|---|--|-------------|----------------------|---------------|
| grau | 3 kg/m ² (Frischmörtel) bei 2 mm | Eimerinhalt: 15 kg Trockenpulver und 6 l Flüssigkomponente | 21 kg Eimer | 12 Stück auf Palette | 4005813603451 |