

SAKRET Ankermörtel AKM 1



Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel zum Verfüllen und Verpressen



Anwendung		
	<ul style="list-style-type: none"> • Für innen und außen • Für Wand und Boden 	
Eignung		
	<ul style="list-style-type: none"> • zum Verfüllen bzw. Verpressen von Spalten oder Hohlräumen 	
Eigenschaften		
	<ul style="list-style-type: none"> • Thixotrop • Pumpfähig • Gut haftend 	
Materialbasis		
	<ul style="list-style-type: none"> • ausgewählte Zemente • Zuschläge und Zusätze 	
Technische Daten		
	Körnung	0,1–0,6 mm
	Wasserbedarf	0,2–0,22 l/kg
	Verarbeitungszeit	ca. 50 Minute(n)
	Druckfestigkeit nach 1 Tag	ca. 20 N/mm ²
	Druckfestigkeit nach 7 Tagen	ca. 40 N/mm ²
	Druckfestigkeit nach 28 Tagen	ca. 50 N/mm ²
	Biegezugfestigkeit nach 1 Tag	ca. 3 N/mm ²
	Biegezugfestigkeit nach 7 Tagen	ca. 6 N/mm ²
	Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen	ca. 8 N/mm ²
	Haltbarkeit	12 Monat(e)
	Ergiebigkeit pro Einheit	ca. 0,6 l/kg (15 l pro 25 kg-Sack Trockenmörtel)
	Materialverbrauch	ca. 1,8 kg/m ² /mm

SAKRET Ankermörtel AKM 1



Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel zum Verfüllen und Verpressen

Untergrundvorbereitung	<ul style="list-style-type: none"> Die Bohrungen oder Spalten müssen frei von Staub, Schlamm, Ölresten oder anderen, die Haftung beeinträchtigenden Verunreinigungen sein.
Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> Zum guten Aufmischen des Mörtels wird die Wassermenge in einen Mischer vorgelegt und mit der gesamten Menge AKM ca. 4–5 Minuten gemischt. Danach ist SAKRET Ankermörtel AKM 1 sofort verarbeitbar und kann, z. B. mit einer Schneckenpumpe, wie z. B. PFT N2 FU 400 V gefördert werden.
Lagerung	<ul style="list-style-type: none"> Witterungsgeschützt Auf Holzrosen kühl und trocken Angebrochene Gebinde sofort verschließen Bei sachgerechter Lagerung für 12 Monate ab Herstellungsdatum Chromatarm gemäß Verordnung Nr. 1907/2006 (REACH), GISCODE ZP1.
Entsorgung	<ul style="list-style-type: none"> Ausgehärtete Produktreste unter Abfallschlüssel 17 09 04 als Bauschutt
Sicherheitshinweise	<ul style="list-style-type: none"> Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt und unter http://www.rygol-sakret.de
Hinweise	<ul style="list-style-type: none"> Die technischen Daten beziehen sich auf +20 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit; tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte. Bereits abbindendes Material darf nicht mit Wasser nachverdünnt werden. Gefäße, Werkzeuge etc. sofort mit Wasser reinigen. Im ausgehärteten Zustand ist eine Reinigung nur noch mechanisch möglich.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Lieferung Ankermörtel AKM 1			
Optik / Farbe			EAN / GTIN
grau	25 kg Sack	42 Stück auf Palette	4005813100844
grau	1 t lose	1 t im Silo	4005813101001