

SAKRET

ASM Protect

Biozid gemäß EG-Richtlinie 98/8/EG Schutzmittel für Mauerwerke (PT 10)



Eignung

- Zur Nachbehandlung von gereinigten algen-, pilz- und moosbefallenen Flächen im Innen- und Außenbereich vor nachfolgenden Beschichtungen.

Eigenschaften

- Ausgeprägte bakterizide, fungizide und algizide Wirkung
- Hohe Eindringtiefe
- Gebrauchsfertig

Anwendung

- Für innen und außen
- Für Wand und Decke

Technische Daten

Materialverbrauch	0,05 - 0.2 l/m ² pro Anstrich
Dichte	ca. 1.01 g/cm ³
Verarbeitungstemperatur	+5 bis 30 °C
Haltbarkeit	ca. 24 Monate ab Herstellungsdatum bei sachgerechter Lagerung. Nur im Originalgebinde mit Originaletikett aufbewahren.
Applikationsverfahren	Streichen
Trocknungszeit 1. Auftrag 1	nach ca. 6 Stunden oberflächentrocken (23 °C/50 % rel. Luftfeuchte)
Trocknungszeit 1. Auftrag 2	nach 12 Stunden überstreichbar (23 °C/50 % rel. Luftfeuchte)
VOC-Wert	< 5.7 g/l, Klasse a Typ wb

Untergrundvorbereitung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Untergründe müssen fest, trocken sowie frei von Verschmutzungen, Ausblühungen, Verfärbungen, Sinterschichten, Mehlkornschichten und trennenden Substanzen sein. ▪ Vorhandene Altbeschichtungen müssen auf Eignung, Haft- und Tragfähigkeit geprüft werden. ▪ Die VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 und die jeweiligen BFS-Merkblätter sind zu beachten. ▪ Bei Reinigungsarbeiten sind die gesetzlichen Vorschriften zu beachten. ▪ Es wird empfohlen, vor Beginn der Arbeiten Musterflächen anzulegen und somit die Haftung und das Oberflächenbild zu prüfen. ▪ Bei speziellen anwendungstechnischen Problemen kann Beratung bei SAKRET eingeholt werden. ▪ Vorhandenen Algen- oder Pilzbefall im Nassverfahren gut reinigen.
-------------------------------	---

Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Untergrund gründlich von organischem Befall durch Nassreinigung reinigen und trocknen lassen. SAKRET ASM Protect ein- bis zweimal unverdünnt mit der Streichbürste aufarbeiten und gut in den Untergrund einarbeiten. Bearbeitete Flächen gut trocknen lassen. ▪ Flächen im Außenbereich mit einer SAKRET Fassadenbeschichtung mit AF-Ausstattung (algizid/fungizid) zweimal beschichten. ▪ Flächen im Innenbereich mit einer SAKRET Innenfarbe bzw. mit einer Spezialfarbe gegen Schimmelpilzbefall beschichten.
---------------------	---

Lagerung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Witterungsgeschützt, kühl, jedoch frostfrei und trocken auf Holzrost oder Palette.
-----------------	--



- Angebrochene Gebinde sofort verschließen und innerhalb kürzester Zeit verbrauchen.

Entsorgung

- Nicht im Hausmüll entsorgen und nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Die Entsorgung muss unter Beachtung der Vorschriften der zuständigen örtlichen Behörde erfolgen. Verpackungen restentleeren und dem Recycling zuführen.
- Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt Kapitel 13.

Allgemeine Hinweise

- Die technischen Daten beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf +20 °C und 50 % rel. Luftfeuchte. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte.
- Gefäße, Werkzeuge etc. sofort reinigen. Im ausgehärteten Zustand ist eine Reinigung nur noch mechanisch möglich.

Hinweise

- ASM Protect ist ein Saniermittel, das den Untergrund für nachfolgende Beschichtungen vorbereitet.
- Die Wirkungsdauer ist abhängig von den Objektbedingungen, der Feuchtigkeitseinwirkung und der Häufigkeit des Befalls.
- Nach dem Stand der Technik kann ein dauerhaftes Verhindern des Algen- und Pilzbefalls nicht zugesichert werden.
- Nicht mit anderen Anstrichstoffen mischen.
- Die VOB Teil C, DIN 18363 Abs. 3 ist bei der Anstrichausführung zu beachten.
- Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, starkem Wind, Gefahr von Regen bzw. bei drohendem Nachtfrost verarbeiten.
- Nicht unter +5 °C Luft-, Objekt- und Trocknungstemperatur verarbeiten.
- Material gleichmäßig intensiv auftragen.

Sicherheitshinweise

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Der Wirkstoff ist ein mildes Mikrobiozid, das bei direktem Kontakt mit der Haut oder den Augen schwach reizend wirkt. Bei Berührung mit Haut und Augen sofort gründlich mit Wasser spülen.
- Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt. Maßnahmen zum Unfall- und Gesundheitsschutz, die sich aus dem Sicherheitsdatenblatt ergeben, sind zu beachten.

Lieferform

Varianten	Materialverbrauch		Artikelnr.	EAN / GTIN
ASM - 5 l	0,05 - 0,2 l/m ² /Anstrich	90 St./Palette	05044105	4005813697771

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Technischen Merkblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.



aktuelles TM
zum Download



aktuelles Sicher-
heitsdatenblatt

SAKRET Trockenbaustoffe RYGOL
Baustoffwerk

Deuerlinger Straße 43

93351 Painten

Telefon: +49 (0)9499 9418-0

info@rygol-sakret.de

www.rygol-sakret.de