

RYGOL Betonhaftbrücke

BHR

Quarzgefüllte Haftbrücke auf Kunstharz-Basis

Anwendungsbereiche:	<ul style="list-style-type: none"> • RYGOL Betonhaftbrücke BHR verbessert die Haftung von Gips- und Kalk-Gipsputzen auf glatten Putzuntergründen, wie glatten Betonfertigteilen, foliengeschaltem oder rauem Ortbeton u.a. 				
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none"> • Rötlich eingefärbt • Erreicht ein gleichmäßiges Abbinden des Putzes durch gleichmäßige Wasseraufnahme • Für den Innenbereich • Für Wand und Decke • Frei von Weichmachern 				
Materialbasis:	<ul style="list-style-type: none"> • Kunstharzdispersion • Quarzsand • Kalksteinbrechsand • Eigenschaftsverbessernde Zusätze 				
Technische Daten:	<table border="0"> <tr> <td>Trockenzeit</td> <td>ca. 24 Stunden</td> </tr> <tr> <td>Materialverbrauch</td> <td>ca. 0,2 l/m²</td> </tr> </table> <p>Die technischen Daten beziehen sich auf +20 °C und 65 % relative Luftfeuchtigkeit. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte.</p>	Trockenzeit	ca. 24 Stunden	Materialverbrauch	ca. 0,2 l/m ²
Trockenzeit	ca. 24 Stunden				
Materialverbrauch	ca. 0,2 l/m ²				
Untergrundvorbereitung:	<ul style="list-style-type: none"> • Der Untergrund muss sauber, trocken fettfrei und tragfähig sein. • Lose Teile, Schalöl oder Nachbehandlungsmittel müssen entfernt werden. 				
Verarbeitung:	<ul style="list-style-type: none"> • RYGOL Betonhaftbrücke BHR aufrühren und unverdünnt mit der Bürste oder Rolle satt und gleichmäßig auftragen. Während der Verarbeitung öfter umrühren. • Bei Untergrundtemperaturen unter +5 °C darf RYGOL Betonhaftbrücke BHR nicht verarbeitet werden. 				
Lieferform:	<ul style="list-style-type: none"> • 7,5 l Eimer – 33 St./Palette Art-Nr. 05042007 • 20 kg Eimer – 24 St./Palette Art-Nr. 05042015 				
Lagerung:	Witterungsgeschützt auf Holzrosten kühl und trocken 12 Monate ab Herstellungsdatum haltbar. Angebrochene Gebinde umgehend verarbeiten.				
Entsorgung:	Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei einer autorisierten Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben. Eintrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. AVV-Abfallschlüssel 08 01 12. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.				

Hinweise:

- Werkzeuge und Gefäße unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Im ausgehärteten Zustand ist nur noch eine mechanische Reinigung möglich.
- Während der Wintermonate siehe Hinweise und Richtlinien „Verputzen bei hohen und tiefen Temperaturen (Deutscher Stuckgewerbebund).
- Unsere geschulten Fachberater weisen Sie in die Verarbeiten unserer RYGOL Betonhaftbrücke BHR ein
- Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen.
- Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss.
- Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar.
- Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck.
- Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Sicherheitshinweise:

- VOC-Gehalt: Produktunterkategorie g, Typ Wb, Maximale Menge (Grenzwert ab 2010) 30 g/l, Tatsächliche Menge < 1 g/l
 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
 - Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.
-



aktuelles TM
zum Download

Stand: 08.06.2021