

SAKRET

Bodengewebe Power BGP

Alkalibeständiges, reiß- und zugfestes Spezial-Glasfasergewebe

Eignung

- Zum zusätzlichen Armieren und Versteifen von Untergründen in Verbindung mit SAKRET Ausgleichsmassen, Fliesenklebern, Armierungspachtel usw.
- Als Zusatzarmierung von kritischen Untergründen zur Minimierung des Risikos von Rissen in Neubau, Altbau, Sanierung und Renovierung.
- Zur Erstellung tragfähiger Bodenaufbauten in Verbindung mit SAKRET Fließschüttung Multi und SAKRET Bodenspachtelmassen (z. B. HDA Multi).

Eigenschaften

- Hohe Zug- und Reißfestigkeit
- Spannungsabbauend und armierend
- Alkalibeständig
- Kein Aufschwimmen
- Leichte Handhabung
- Hohe Verbundhaftung mit vielen SAKRET Produkten

Technische Daten

Breite	100 cm
Länge	25 m/Rolle

		Toleranz +/-	Norm
Fertiggewicht (g/m ²)	565	± 5 %	DIN 53854
Appreturaufgabe (%)	18	mind.	DIN ISO 1887
Appreturtype	SBR-Latex		
Bindung	Dreher		DIN 61101/1 + 2
Dicke (mm)	1,2		ISO 4603:1993
	Kette	Schuss	
Maschenweite (mm)	6,8	3,4	0,2 %
Einstellung (Fäden/10 cm)	25	14	0,5 %
Zugfestigkeit (N/5 cm)	3.900	9.000	DIN 53857T1
Dehnung (%)	4,2	4,2	0,5 %
Standardabmessung	Breite 100 cm	25 m Rolle	
SGF	50110		
Version-Nr.	41077100503		

Verarbeitung

- Das SAKRET Bodengewebe Power BGP passend auf die zu armierende Fläche zuschneiden und in sich ca. 5 - 10 cm überlappenden Bahnen in die Armierungsschicht einbetten und überspachteln.
- Das Gewebe muss vollständig eingebettet sein, so dass sich keine Gewebestrukturen auf der Oberfläche abzeichnen.
- Beim Einarbeiten mit SAKRET Bodenausgleichsmassen, wie z. B. HDA Multi muss das Gewebe im unteren Drittel der Gesamtdicke liegen.
- Eine direkte Verbindung zu allen starren und aufgehenden Bauteilen ist zu vermeiden.
- Um ein Aufschwimmen zu verhindern, kann das SAKRET Bodengewebe Power BGP vereinzelt mechanisch am Untergrund fixiert werden.

Hinweise

- Lagerung witterungsgeschützt in geschlossenen Räumen in Originalverpackung, UV-geschützt, trocken und frostfrei.
- Vor Verschmutzung, starker Kälte und Wärme schützen.
- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Lieferform

Varianten	Materialverbrauch		Artikelnr.	EAN / GTIN
BGP - 25 m ²	Fläche + 5 - 10 cm Überlappung	1 Rolle 25 m ²	14043025	4005813696996

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Technischen Merkblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.



aktuelles TM
zum Download

SAKRET Trockenbaustoffe RYGOL Baustoffwerk

Deuerlinger Straße 43
93351 Painten
Telefon: +49 (0)9499 9418-0
info@rygol-sakret.de
www.rygol-sakret.de