

SAKRET

Buntsteinputz BSP

Organisch gebundener Oberputz in Buntsteinputzoptik



Norm / Auslobung

- DIN EN 15824

Eignung

- Gebrauchsfertiger Dünn­schichtputz aus farbigen Natur­stein­granu­lats als Sockelputz im Außenbereich und als Dekorputz im Innenbereich.
- Geeignete Untergründe sind alle festen, sauberen, tragfähigen, nicht salzbelasteten und trockenen Flächen. Hinterfeuchtung ist auszuschließen.
- Nicht geeignet für Putze der Putzgruppe PI und Sanierputze.
- Nur bedingt geeignet für Leichtputze mit Styropor.

Eigenschaften

- Schlagregenfest
- Strapazierfähig
- Wetterbeständig
- Reinigungsfest mit Wasser
- Bei sehr tiefen Temperaturen sinkende Elastizität, daher bei mechanischer Belastung (Stoß usw.) Abplatzungen möglich

Anwendung

- Für innen und außen
- Für Wand

Materialbasis

- Reinacrylat

Technische Daten

Haftzugfestigkeit	≥ 0.3 MPa
Körnung	1,2 - 1.8 mm
Verarbeitungstemperatur	nicht unter 5 °C
Ausgehärtet	nach ca. 2 - 4 Wochen
Haltbarkeit	24 Monate ab Herstellungsdatum bei sachgerechter Lagerung
Trocknungszeit	1 - 3 Tage griffest je nach Witterung und Saugverhalten des Untergrundes
Wasserdurchlässigkeit	Klasse III - niedrig (w ₂₄ = 0.07 kg/(m ² h _{0,5})) DIN EN 1062-1
Brandklasse	A2-s2, d0 auf Trägermaterialien der Brandklasse A2-s1, d0 bzw. mit einer Dichte ≥ 525 kg/m ³
Äquivalente Luftschichtdicke sd	Klasse II - mittel (sd = 0.14 m) DIN EN 1062-1
VOC-Wert	< 30 g/l, Kategorie A/a/Wb 30 g/l

- Untergrundvorbereitung**
- Tapeten oder Bitumenanstriche sind restlos zu entfernen.
 - Sandende Untergründe gegebenenfalls mit SAKRET Tiefgrund TGW verfestigen.
 - Untergrund mit RYGOL Grundierung GRW vorbehandeln.
 - Für Farbtöne ohne weißes Korn farbigen Putzgrund verwenden.
 - Bei Verarbeitung auf Gipskartonplatten diese nach Herstellervorschrift grundieren und mit RYGOL Grundierung GRW vorbehandeln, um das Durchschlagen von ausblutenden Inhaltsstoffen zu verhindern.
 - Gleiches gilt für kritische Altuntergründe, bei denen diese Möglichkeit besteht.

- Verarbeitung**
- SAKRET Bunsteinputz mit einem langsam laufenden Rührwerk oder mit der Kelle gründlich bis auf den Grund aufrühren (Edelstahlwerkzeug). Zugabe von maximal 100 ml Wasser pro Eimer zur Einstellung der Verarbeitungskonsistenz möglich.
 - Mit einer Edelstahl-Glättkelle in Kornstärke aufziehen und anschließend glätten. Größere Flächen ohne Unterbrechung nass in nass bearbeiten.
 - Objekt- und Verarbeitungstemperatur nicht unter +5 °C.
 - Nicht bei Regen, starkem Wind oder bei praller Sonne verarbeiten.

- Nachbehandlung**
- Frische Beschichtung bis zur völligen Aushärtung vor Feuchtigkeitsbelastungen und Frost schützen.

- Lagerung**
- Witterungsgeschützt, kühl, jedoch frostfrei und trocken auf Holzrost oder Palette.



- Angebrochene Gebinde sofort verschließen und innerhalb kürzester Zeit verbrauchen.

Entsorgung

- Nicht im Hausmüll entsorgen und nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Die Entsorgung muss unter Beachtung der Vorschriften der zuständigen örtlichen Behörde erfolgen. Verpackungen restentleeren und dem Recycling zuführen.
- Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt Kapitel 13.

Allgemeine Hinweise

- Die technischen Daten beziehen sich auf +20 °C und 50 % rel. Luftfeuchte. Tieferen Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte.
- Gefäße, Werkzeuge etc. sofort reinigen. Im ausgehärteten Zustand ist eine Reinigung nur noch mechanisch möglich.

Hinweise

- Bei hoher Luftfeuchtigkeit während des Trocknungsprozesses ist ein Weißanlaufen der Beschichtung möglich. Dies ist ein reversibler Zustand, der die Qualität der Beschichtung nicht beeinflusst.
- Die für SAKRET Buntsteinputz eingesetzten Granulate sind Naturprodukte. Geringe Farbabweichungen sind daher möglich. Für größere Flächen gleicher Farbe ist es ratsam, die benötigte Gesamtmenge des Materials vorzumischen.
- Geringe Farbabweichungen zu vorherigen Lieferungen sind möglich.
- Wichtig: Farbton vor der Verarbeitung prüfen. Reklamationen nach der Verarbeitung können nicht anerkannt werden.
- Unterschiedliche Chargennummern nicht auf der gleichen Fläche verarbeiten.
- Frostfrei, jedoch nicht über 30 °C lagern.

Lieferform

Varianten	Materialverbrauch		Artikelnr.	EAN / GTIN
BSP 1087 : 2,0 mm - 20 kg	4 - 5 kg/m ²	24 St./Palette	13010620	4005813803578
BSP 1094 : 2,0 mm - 20 kg	4 - 5 kg/m ²	24 St./Palette	13011320	4005813803646
BSP 1100 : 2,0 mm - 20 kg	4 - 5 kg/m ²	24 St./Palette	13011620	4005813803677
BSP 1110 : 2,0 mm - 20 kg	4 - 5 kg/m ²	24 St./Palette	13012720	4005813804001
BSP 1111 : 2,0 mm - 20 kg	4 - 5 kg/m ²	24 St./Palette	13012820	4005813804018
BSP 1112 : 2,0 mm - 20 kg	4 - 5 kg/m ²	24 St./Palette	13012920	4005813804025

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Technischen Merkblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.



aktuelles TM
zum Download



aktuelles Sicher-
heitsdatenblatt

**SAKRET Trockenbaustoffe RYGOL
Baustoffwerk**

Deuerlinger Straße 43

93351 Painten

Telefon: +49 (0)9499 9418-0

info@rygol-sakret.de

www.rygol-sakret.de