

# SAKRET

## Dichtband-Set Wannenanschluss DBW

Flexibles Spezialdichtband vlieskaschiert mit selbstklebener Schicht und Butylsticks zur Eckausformung



### Eignung

Zum Anschluss an:

- glatte Dusch- und Badewannen aus Stahlblech und Kunststoff
- Fenster- und Türrahmen aus Kunststoff im Balkonbereich
- Profile aus Metall
- Geeignet bis zur Wassereinwirkungsklasse W2-I ohne zusätzliche chemische Einwirkung

### Eigenschaften

- Sehr gute Haftung auf glatten Flächen
- Wasserundurchlässig
- Flexibel

### Anwendung

- Für Wand und Boden
- Für innen und außen - unter Fliesen

### Materialbasis

- Elastisches, alterungsbeständiges, thermoelastisches Elastomer
- Beidseitig vlieskaschiert
- Klebeschicht: Butylkautschuk

### Technische Daten

Temperaturbeständigkeit	bis 60 °C
Haltbarkeit	24 Monate
Wasserundurchlässigkeit	> 1.5 bar Dichtband EN 1928 (Verfahren B)

Gesamtbreite Dichtband	120 mm
Gesamtbreite Butylstreifen	ca. 18 mm - 20 mm
Gesamtdicke Dichtband	0,7 mm
Butylstick	6 cm lang, Ø 8 mm
<b>Dichtband (DIN EN ISO 527-3)</b>	
Höchstzugkraft längs	ca. 104 N/15 mm
Höchstzugkraft quer	ca. 23 N/15 mm
Bruchdehnung längs	ca. 70 %
Bruchdehnung quer	ca. 335 %

#### Untergrundvorbereitung

- Oberfläche mit geeignetem Reinigungsmittel reinigen und entfetten. Der Rand muss sauber, fettfrei und trocken sein.
- Die Wandecken müssen rechtwinklig sein und der Untergrund tragfähig.
- Abgerundete Ecken der Wanne sind mit den mitgelieferten Butylsticks auszubearbeiten.

#### Verarbeitung

- Abgerundete Ecken von Wannen bzw. Duschtassen mit den Butylsticks ausformen (die erforderliche Menge variiert je nach Radius).
- Anschließend die Schutzfolie von dem Butylstreifen am SAKRET Dichtband Wannenanschluss DBW entfernen und das Wannendichtband falten- und spannungsfrei an die Wanne ankleben, sodass das rechte Dichtband nach oben zeigt.  
Dabei ist zu beachten, dass der Butylstreifen horizontal an den Wannenrand gleichmäßig mit einem harten, aber nicht scharfkantigen Gegenstand angedrückt und in einem Stück angebracht wird, nichtstückeln.
- Die Wanne in Position bringen, ggf. die mit Butylsticks versehenen Ecken wasserdicht andrücken und SAKRET Dichtband Wannenanschluss DBW nach der Montage mit einer SAKRET Verbundabdichtung an die Wand ankleben.
- SAKRET Dichtbahn DI oder SAKRET Verbundabdichtung auf die Wand auftragen und über SAKRET Dichtband Wannenanschluss DBW überlappen lassen.
- SAKRET Fliesenkleber (z. B. Flexfliesenkleber FFK) auftragen und die Wandfläche verfliesen.



- Nach der vorgeschriebenen Trocknungszeit des Klebers Bewegungsfugen mit SAKRET Silikon-Dicht E verfüllen. Die Silikonmasse sollte für optimale Beweglichkeit nur oben an den Fliesen und unten am Wannenrand haften - SAKRET Rundschnur hinterlegen.

#### Lagerung

- Witterungsgeschützt, kühl, jedoch frostfrei und trocken auf Holzrost oder Palette.
- Angebrochene Gebinde sofort verschließen und innerhalb kürzester Zeit verbrauchen.

#### Hinweise

- Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien, Normen und Regelwerke, sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen.
- Wir empfehlen insbesondere das folgende Regelwerk zu beachten: ZDB-Merkblatt Abdichtungen im Verbund (AIV) Hinweise für die Ausführung von Abdichtungen im Verbund mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den Innenbereich.
- In Zweifelsfällen Probeflächen anlegen.
- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

#### Lieferform

Varianten	Materialverbrauch	Artikelnr.	EAN / GTIN
Dichtband-Set Wannenanschluss DBW	1 Rolle und 3 Butylsticks á 6 cm im Karton	14027810	4005813603499

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Technischen Merkblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.



aktuelles TM  
zum Download

**SAKRET Trockenbaustoffe RYGOL  
Baustoffwerk**

Deuerlinger Straße 43  
93351 Painten  
Telefon: +49 (0)9499 9418-0  
info@rygol-sakret.de  
www.rygol-sakret.de