

SAKRET

Dichtmanschette Premium Boden DB

Flexible Dichtmanschette mit Vlieskaschierung

Eignung

- Für wasserdichte Abschlüsse von Ecken, Fugen und Anschlüssen (SAKRET Dichtband flexibel D oder Dichtband slim) sowie für Bodenabläufe und Rohrdurchgänge (SAKRET Dichtmanschette Boden DB und SAKRET Dehnzonenmanschette DZM).
- SAKRET Dichtmanschetten Boden DB ist optimal auf die SAKRET Schnellbauabdichtung SBA plus bzw. SAKRET Flexible Dispersionsabdichtung FDA, SAKRET Flexible Dichtungsschlämme FDS oder SAKRET Abdichtung säurefest AS zur Flächenabdichtung in Feucht- und Nassräumen gegen nicht drückendes Wasser abgestimmt.

Eigenschaften

- Hohe Elastizität
- Starke Verbundeinwirkung
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien
- Die Eigenschaften von Gewebe und Gummibeschichtung sind so aufeinander abgestimmt, dass eine starke Verbundwirkung mit der
 - SAKRET Schnellbauabdichtung SBA plus
 - SAKRET Flexible Dispersionsabdichtung FDA
 - SAKRET Flexible Dichtungsschlämme FDS
 - oder SAKRET Abdichtung säurefest ASund eine hohe Elastizität des Bandes bzw. der Manschette erreicht wird.

Anwendung

- Für innen und außen
- Für Boden



Technische Daten

Temperaturbeständigkeit	-40 bis 100 °C
Wasserdampfdiffusionswiderstand μ	900000 (EMPA)
Chemische Beständigkeit	gut bei verdünnten Säuren, Laugen und Salzlösungen und schwach bei Mineralöl, Benzin und starken Lösemittel wie z. B. Kohlenwasserstoffe, Estern und Ketonen
Zugfestigkeit	10 N/mm ² (nach ISO-R37)
Bruchdehnung	700 % (nach ISO-R37)

Verarbeitung

- SAKRET Dichtmanschetten Boden DB in den ersten Auftrag der SAKRET Schnellbauabdichtung SBA plus, SAKRET Flexible Dispersionsabdichtung FDA, SAKRET Flexible Dichtungsschlämme FDS oder SAKRET Abdichtung säurefest AS einlegen und mit dem zweiten Auftrag die Geweberänder überdecken.

Hinweise

- Witterungsgeschützt, kühl, jedoch frostfrei, und trocken lagern.

Lieferform

Varianten	Materialverbrauch		Artikelnr.	EAN / GTIN
DB 425 x 425 mm	nach Bedarf	50 St./Karton	14025501	4005813604052

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Technischen Merkblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.



aktuelles TM
zum Download

SAKRET Trockenbaustoffe RYGOL
Baustoffwerk
Deuerlinger Straße 43
93351 Painten
Telefon: +49 (0)9499 9418-0
info@rygol-sakret.de
www.rygol-sakret.de