

# SAKRET Innendeckenspachtel IDS



## Innendeckenspachtel

<b>Anwendung</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Für innen</li> <li>• Für Wand und Decke</li> </ul>	
<b>Eignung</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zum Ausbessern, Füllen, Glätten und Spachteln von Decken- und Wandflächen im Innenbereich</li> </ul>	
<b>Eigenschaften</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spannungsarm</li> <li>• Diffusionsoffen</li> <li>• Gut schleifbar</li> </ul>	
<b>Materialbasis</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Portlandzement</li> <li>• Quarzsand</li> <li>• Zusatzstoffe und eigenschaftsverbessernde Zusätze.</li> </ul>	
<b>Technische Daten</b>		
	Körnung	0–0,5 mm
	Wasserbedarf	ca. 0,33 l/kg
	Verarbeitungszeit	ca. 20 Minute(n)
	Festmörtelrohddichte	ca. 1,4 kg/dm <sup>3</sup>
	Druckfestigkeit nach 1 Tag	> 5 N/mm <sup>2</sup> nach 1 Tag
	Druckfestigkeit nach 28 Tagen	> 15 N/mm <sup>2</sup> nach 28 Tagen
	Haltbarkeit	ca. 6 Monat(e)
	Schichtdicke	2–5 mm (vollflächig)
<b>Untergrundvorbereitung</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Untergrund muss trocken, fest, tragfähig und frei von Staub, Schmutz, und anderen Trennmitteln sein.</li> <li>• Alte, mürbe oder hohl liegende Putze, Tapeten oder schlecht haftender Anstrich ist zu entfernen.</li> <li>• Gipsgebundener Untergrund ist mit Universalgrundierung vorzustreichen.</li> </ul>	

# SAKRET Innendeckenspachtel IDS



## Innendeckenspachtel

<b>Verarbeitung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaltes Wasser in einem sauberen Eimer vorlegen und den Trockenmörtel unter kräftigem Umrühren zu einem homogenen geschmeidigen und standfesten Mörtel anmischen.</li> <li>• Die Spachtelmasse kann sofort in der gewünschten Schichtdicke aufgetragen werden.</li> <li>• Nach etwa einer ¼ Stunde ist das Material soweit abgebunden, dass ein Nacharbeiten oder Nachglätten möglich ist.</li> <li>• Glatte Flächen werden erstellt, indem nach dem Anziehen nachgespachtelt oder mit dem Schwammbrett abgerieben und anschließend mit der Spachtel scharf abgezogen wird.</li> </ul>
<b>Nachbehandlung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gut schleifbar bis ca. 1 bis max. 2 Tage</li> <li>• Bei 20 °C sind nach einem Tag auch dickschichtige Spachtelschichten soweit getrocknet, dass Anstrich- und Tapezierarbeiten ausgeführt werden können.</li> </ul>
<b>Lagerung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Witterungsgeschützt auf Holzpaletten in geschlossenen Räumen.</li> </ul>
<b>Entsorgung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausgehärtete Produktreste unter Abfallschlüssel 17 09 04 als gemeine Bau- und Abbruchabfälle entsorgen.</li> </ul>
<b>Sicherheitshinweise</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.</li> <li>• Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.</li> <li>• Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt oder unter <a href="http://www.rygol-sakret.de">www.rygol-sakret.de</a></li> </ul>
<b>Hinweise</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die technischen Daten beziehen sich auf +20 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte.</li> <li>• Bei Nachfolgearbeiten sind unterschiedliches Saugverhalten und unterschiedliche Alkalität von mit IDS ausgeführten Reparaturstellen zu berücksichtigen.</li> </ul>

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Lieferung Innendeckenspachtel   IDS				
Optik / Farbe	Materialverbrauch			EAN / GTIN
weiß	ca. 1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm	25 kg Sack	42 Sack auf Palette	4005813300626