

# SAKRET

## Gips Innenhaftputz IHP rot

Handputzgips für Wände und Decken in Innenräumen



### Norm / Auslobung

- B4/20/2 - DIN EN 13279-1

### Eignung

- Werksgemischter gipshaltiger Leicht-Putztrockenmörtel (B5/50/2) nach EN 13279-2 zur Herstellung von einlagigen Innenputzen in Räumen mit normaler Luftfeuchtigkeit.
- Geeignet für Wand- und Deckenflächen aus Beton, Leichtbeton, Bimsbeton, Porenbeton, Kalksandstein, Ziegelsteinen u. ä.

### Eigenschaften

- Für Innenräume mit normaler Beanspruchung
- Für Wand und Decken
- Alterungsbeständig
- Geschmeidig
- Nicht brennbar

### Anwendung

- Für innen
- Für Wand und Decke

### Materialbasis

- Gesteinskörnung nach EN 13139
- Weißkalkhydrat nach EN 459-1
- Gipsbindemittel nach EN 13279-1
- Verarbeitungsverbessernde Zusatzmittel

## Technische Daten

<b>Wasserbedarf</b>	ca. 0.41 l/kg
<b>Ergiebigkeit</b>	ca. 5.5 m <sup>2</sup> /30 kg Sack (5 mm Auftragsstärke)
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	+5 bis 30 °C
<b>Verarbeitungszeit</b>	ca. 45 - 60 Minuten
<b>Haltbarkeit</b>	12 Monate ab Herstellungsdatum bei sachgerechter Lagerung

- Untergrundvorbereitung**
- Staub, lose Teile, Schalwachs, Ausblühungen, Sinterschichten und andere Trennmittel sind vom Untergrund zu entfernen.
  - Betondecken dürfen nicht vorgehäst werden.
  - Glatte Betondecken sind mit SAKRET Betonhaftbrücke rot BHR vorzubehandeln.
  - Porenbetonwände und ähnlich stark saugende Untergründe sind mit SAKRET Universalgrundierung vorzustreichen.
  - Andere trockene, saugende Untergründe sind vorzunässen, jedoch nicht unmittelbar vor Putzauftrag.
  - Hohlfugiges und schadhaftes Mauerwerk ist vor Putzauftrag auszugleichen.

- Verarbeitung**
- Den Inhalt eines Sackes SAKRET Innenhaftputz rot unter Zugabe von sauberem Wasser mit einem Quirl breiig rühren. Die Wasserzugabe erfolgt wie gewohnt, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.
  - Von Hand mit Traufel aufziehen. Den Putz mit der Kartätsche abziehen und während des Ansteifens filzen oder glätten. Die Verarbeitbarkeitszeit beträgt je Temperatur und Untergrund vom Anmachen bis zum Filzen bzw. Glätten ca. 45 bis 60 Minuten. Der Mörtel sollte 20 Minuten nach dem Anmachen aufgetragen sein.
  - Putzbewehrung ist ggf. in das obere Drittel des nassen Putzes einlegen. Unmittelbar danach ist nass in nass weiterzuputzen.
  - Bei Putzträgern und Putzbewehrung sind die Richtlinien der Herstellung und bei der Verarbeitung zu beachten.

- Nachbehandlung**
- Den abbindenden Putz vor Sonneneinstrahlung, Zugluft, Frost, Schlagregen und zu hohen Umgebungstemperaturen (> 30 °C) schützen.
  - Zur Austrocknung geschlossene Räume lüften.

- Lagerung**
- Witterungsgeschützt, kühl und trocken auf Holzrost oder Palette.
  - Angebrochene Gebinde sofort verschließen und innerhalb kürzester Zeit verbrauchen.



### Entsorgung

- Nicht im Hausmüll entsorgen und nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Die Entsorgung muss unter Beachtung der Vorschriften der zuständigen örtlichen Behörde erfolgen. Verpackungen restentleeren und dem Recycling zuführen.
- Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt Kapitel 13.

### Allgemeine Hinweise

- Die technischen Daten beziehen sich auf +20 °C und 50 % rel. Luftfeuchte. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte.
- Gefäße, Werkzeuge etc. sofort reinigen. Im ausgehärteten Zustand ist eine Reinigung nur noch mechanisch möglich.

### Hinweise

- Saugender Untergrund, wie Gipskarton oder Spanplatten stets grundieren.
- Das Aufbringen von Anstrichen und Tapeten darf nur nach völligem Austrocknen des Putzes erfolgen.

### Sicherheitshinweise

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.

### Prüfzeugnis / Zulassung

- Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) Anforderungskatalog Anhangdokument 3.1.3 Punkt 1.1: SVHC < 0,1 M.-% und Punkt 5.5: lösemittelfrei, formaldehydfrei und weichmacherfrei gemäß VdL-Richtlinie 01.

### Lieferform

Varianten	Materialverbrauch		Artikelnr.	EAN / GTIN
IHP rot - 30 kg	ca. 5,5 kg/m <sup>2</sup> (5 mm Auftragsstärke)	42 St./Palette	08046030	4005813649077



Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Technischen Merkblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.



aktuelles TM  
zum Download



aktuelles Sicher-  
heitsdatenblatt

**SAKRET Trockenbaustoffe/RYGOL  
Baustoffwerk**

Deuerlinger Straße 43

93351 Painten

Telefon: +49 (0)9499 9418-0

info@rygol-sakret.de

www.rygol-sakret.de