

SAKRET

Kalkputz Multi KPM

Mineralischer Putz für dünnlagige Anwendungen im Innenbereich



Norm / Auslobung	CS II W _C O EN 998
Eignung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Filzputz bzw. frei strukturierter Oberputz ▪ Dünnschichtputz zur Überarbeitung von tragfähigen Innenputzen ▪ Armierungsmörtel für Innendämmungen ▪ Deckputz (inkl. Zwischen-Armierungsschicht) für Wärmedämmputz im Innenraum ▪ Zum Kleben von Holzfaserdämmplatten
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wasseraufnahmefähig ▪ Durch hohen pH-Wert pilzhemmend ▪ Hand- und maschinenverarbeitbar ▪ Naturweiß ▪ Hoch elastisch ▪ Wasserdampfdiffusionsoffen ▪ Mit Haftzusatz
Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Für innen ▪ Für Wand
Materialbasis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kalksteinbrechsande ▪ Anorganisches Bindemittel ▪ Baukalk ▪ Quarzsande ▪ Anorganische Leichtfüllstoffe ▪ Verarbeitungs- und haftverbessernde Zusätze

Technische Daten

Druckfestigkeit	ca. 3.5 N/mm ²
Wasserbedarf	ca. 0.35 l/kg
Körnung	0 - 1 mm
Ergiebigkeit	ca. 0.9 l/kg
Materialverbrauch	1 - 1.2 kg/m ² /mm
Wasserdampfdiffusionswiderstand μ	ca. 6
Verarbeitungstemperatur	≥ 5 bis 30 °C
Reifezeit	ca. 3 Minuten
Topfzeit	ca. 120 Minuten
Schichtdicke	2 - 10 mm
Haltbarkeit	ca. 12 Monate ab Herstellungsdatum bei sachgerechter Lagerung
Untergrundtemperatur	> 5 °C

- Untergrundvorbereitung**
- Altputze auf Tragfähigkeit und Haftung am vorhandenen Untergrund überprüfen.
 - Putzhohlstellen abschlagen und mit z. B. RYGOL Kalkputz KP Plus aufputzen.
 - Gesamte Altputzfläche sorgfältig säubern.
 - Kreidende/sandende Flächen mit SAKRET Tiefgrund TGW verfestigen.
 - Gipsputze mit RYGOL Grundierung GRW grundieren.
 - Innendämmung/Dämmputze nicht grundieren.
 - Stark saugende Untergründe ggf. leicht vornässen.

- Verarbeitung**
- RYGOL Kalkputz Multi KPM von Hand oder mit allen gängigen Putzmaschinen verarbeiten.

Dämmplatten kleben:

- Dämmplatten mit einer geeigneten Zahnung aufhieben und weitestgehend vollflächig verkleben.
- Untergründe müssen eine ausreichende Ebenheit aufweisen.

Armieren und Überarbeiten:

- RYGOL Kalkputz Multi KP Multi ca. 5 - 7 mm dick auftragen.
- Armierungsgewebe 4 x 4 mm in ca. 10 cm sich überlappenden Bahnen einbetten und überspachteln (das Armierungsgewebe darf nicht mehr sichtbar sein).
- Bei rissfreien Altputzen kann beim Überspachteln auf die Gewebeeinlage verzichtet werden.

Filzputz:

- RYGOL Kalkputz Multi KPM ca. 2 - 3 mm auftragen und plan verziehen.
- Nach dem Ansteifen mit der Filzscheibe abfilzen.

Lagerung

- Witterungsgeschützt, kühl, jedoch frostfrei und trocken auf Holzrost oder Palette.
- Angebrochene Gebinde sofort verschließen und innerhalb kürzester Zeit verbrauchen.

Entsorgung

- Nicht im Hausmüll entsorgen und nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Die Entsorgung muss unter Beachtung der Vorschriften der zuständigen örtlichen Behörde erfolgen. Verpackungen restentleeren und dem Recycling zuführen.
- Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt Kapitel 13.

Allgemeine Hinweise

- Die technischen Daten beziehen sich auf +20 °C und 50 % rel. Luftfeuchte. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte.
- Gefäße, Werkzeuge etc. sofort reinigen. Im ausgehärteten Zustand ist eine Reinigung nur noch mechanisch möglich.

Hinweise

- Die entsprechenden Merkblätter und Normen aus dem Bereich Putz sind zu beachten. Es sind dies insbesondere die Normen DIN 18350, DIN EN 13914 und die Leitlinien zum Verputzen von Mauerwerk und Beton (Industrieverband Werkmörtel).
- Bereits abbindendes Material darf nicht mit Wasser nachverdünnt werden.

Sicherheitshinweise

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt. Maßnahmen zum Unfall- und Gesundheitsschutz, die sich aus dem Sicherheitsdatenblatt ergeben, sind zu beachten.

Prüfzeugnis / Zulassung

- Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) Anforderungskatalog Anhangdokument 3.1.3 Punkt 1.1: SVHC < 0,1 M.-% und Punkt 5.5: lösemittelfrei, formaldehydfrei und weichmacherfrei gemäß VdL-Richtlinie 01.

Lieferform

Varianten	Materialverbrauch	Artikelnr.	EAN / GTIN
KPM - 25 kg	1 - 1,2 kg/m ² /mm	09018025	4005813399118

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Technischen Merkblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.



aktuelles TM
zum Download



aktuelles Sicher-
heitsdatenblatt

SAKRET Trockenbaustoffe RYGOL Baustoffwerk

Deuerlinger Straße 43
93351 Painten
Telefon: +49 (0)9499 9418-0
info@rygol-sakret.de
www.rygol-sakret.de