

# SAKRET Klebe- & Armierungsmörtel Plus KAM-Plus



Mineralischer Leichtputz zum Überarbeiten von Altfassaden und zum Kleben und Armieren von Dämmplatten.



- Gemäß DIN EN 998-1

<b>Anwendung</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Für innen und außen</li> <li>• Für Wand und Decke</li> </ul>	
<b>Eignung</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zum Überarbeiten von Altfassaden aus tragfähigem mineralischem oder dispersionsbasiertem Untergrund.</li> <li>• Zum Kleben und Armieren von Wärmedämmplatten.</li> </ul>	
<b>Eigenschaften</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Filzbar</li> <li>• Mit Haftvergütung</li> <li>• Mineralisch und hochergiebig</li> <li>• Hoch elastisch</li> <li>• Wasserdampfdiffusionsoffen</li> <li>• Hand- und maschinenverarbeitbar</li> </ul>	
<b>Materialbasis</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Weißzement nach EN 197</li> <li>• Mineralischer Leichtzuschlag</li> <li>• Fasern</li> <li>• Zusatzmittel zur Verbesserung der Haft- und Verarbeitungseigenschaften</li> </ul>	
<b>Technische Daten</b>		
	Reifezeit	ca. 2 Minute(n)
	Wasserbedarf	ca. 0,41 l/kg
	Verarbeitungszeit	ca. 2 Stunde(n)
	Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10,dry,mat}$ : für P=50 %	0,29 W/(m*K)
	Trockenrohddichte	ca. 1100 kg/m <sup>2</sup>
	Kapillare Wasseraufnahme	< 0,2 kg/(m <sup>2</sup> x min0,5)
	Körnung	0–1 mm
	Wasserdampfdiffusionswiderstand $\mu$	≤ 15
	Verarbeitungstemperatur	von 5–30 °C (Luft-, Objekt- und Material)
	Haltbarkeit	ca. 12 Monat(e)

# SAKRET Klebe- & Armierungsmörtel Plus KAM-Plus



Mineralischer Leichtputz zum Überarbeiten von Altfassaden und zum Kleben und Armieren von Dämmplatten.



	Druckfestigkeitsklasse Putz	CS III
	Baustoffklasse, Brandverhalten DIN EN 13501-1	A2fl - s1, d0 (nicht brennbar)
	Wasseraufnahmeklasse	Wc2
<b>Technische Daten zum Verputzen</b>		
	Materialverbrauch	ca. 1 kg/m <sup>2</sup> /mm
	Schichtdicke	ca. 5–7 mm
<b>Untergrundvorbereitung</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Untergrund muss tragfähig und frei von haftungsmindernden Trennschichten sein.</li> <li>• Altputze sind auf Tragfähigkeit und Haftung am Untergrund zu prüfen.</li> <li>• Hohlliegende Putzstellen sind abzuschlagen und mit einem Putz nach DIN EN 998-1 (z. B. RYGOL Maschinenaußenputz MAP) auszubessern.</li> <li>• Kreidende oder sandende Flächen mit SAKRET Universalgrundierung UG oder Tiefen- grund TGW vorbehandeln.</li> <li>• Gesamte Altputzfläche sorgfältig reinigen (z. B. Hochdruckreiniger).</li> </ul>	
<b>Verarbeitung</b>	<p>SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel Plus KAM-Plus kann von Hand oder mit allen gängigen Putzmaschinen verarbeitet werden. Bei Handverarbeitung 20 kg Gebinde mit ca. 8,2 l Wasser knollenfrei anrühren.</p> <p><b>Kleben:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundsätzlich muss der Untergrund fest, trocken, fett- und staubfrei sein. Die Verträglichkeit evtl. vorhandener Putze/Beschichtungen mit dem Klebemörtel ist sachkundig zu prüfen. Größere Unebenheiten müssen durch einen Putz nach DIN EN 998 Teil 1 ausgeglichen werden. Dämmplatten sind passgenau im Verband zu kleben, zwischen den Platten dürfen keine offenen Fugen entstehen.</li> </ul> <p><b>Armieren</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel Plus KAM-Plus leicht mit der Zahntraufel (10 mm) auf die Dämmplatten aufziehen. SAKRET Armierungsgewebe in sich ca. 10 cm überlappenden Bahnen einbetten und überspachteln (das Armierungsgewebe darf nicht mehr sichtbar sein). Über aufgehenden Fassadenöffnungen Diagonalbewehrung (mind. 25 x 50 cm) einbauen. Die Armierungsschicht muss bei WDVS zwischen 4 und 6 mm dick sein.</li> <li>• Wird als Oberputz ein Kratzputz gewählt, wird nach Erhärten der Armierungsspachtelschicht als Haftbrücke zusätzlich der Klebe- und Armierungsmörtel mit einer 6er-Zahnpachtel horizontal aufgekämmt.</li> </ul> <p>Die Standzeit der armierten Spachtelschicht vor dem Aufbringen des Oberputzes ist witterungsabhängig, sie muss jedoch wenigstens 7 Tage betragen.</p>	
<b>Lagerung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken</li> <li>• Angebrochene Gebinde sofort verschließen</li> <li>• Bei sachgerechter Lagerung für 12 Monate ab Herstellungsdatum: chromatarm gemäß Richtlinie 2003/53/EG</li> </ul>	
<b>Entsorgung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausgehärtete Produktreste unter Abfallschlüssel 17 09 04 als Bauschutt</li> </ul>	

# SAKRET Klebe- & Armierungsmörtel Plus KAM-Plus



Mineralischer Leichtputz zum Überarbeiten von Altfassaden und zum Kleben und Armieren von Dämmplatten.



<b>Sicherheitshinweise</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.</li> <li>• Bitte beachten Sie die technischen Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter in ihrer jeweiligen aktuellen Version.</li> </ul>
<b>Hinweise</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Hinweise in den Zulassungen sind zu beachten. Es sind nur geprüfte Systemkomponenten zugelassen.</li> <li>• Die entsprechenden Leistungserklärungen können Sie unter <a href="http://www.rygol-sakret.de">www.rygol-sakret.de</a> herunterladen.</li> <li>• Die technischen Daten beziehen sich auf +20 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werten.</li> <li>• Den abbindenden SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel Plus KAM-Plus vor Sonneneinstrahlung, Zugluft, Frost, Schlagregen und zu hohen Temperaturen (&gt; 30 °C) schützen.</li> <li>• Bereits abbindendes Material darf nicht mit Wasser nachverdünnt werden.</li> </ul>

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Lieferung Klebe- & Armierungsmörtel Plus   KAM-Plus				
Optik / Far-	Materialverbrauch			EAN / GTIN
weiß	ca. 3,5-3,6 kg/m <sup>2</sup> je nach Beschaffenheit des Untergrundes und Klebverfahrens.	20 kg Sack	42 Stück auf Palette	4005813666951
weiß	ca. 3,5-3,6 kg/m <sup>2</sup> je nach Beschaffenheit des Untergrundes und Klebverfahrens.	1 t lose	1 t im Silo	4005813666937