

SAKRET Panzergewebe

Technische Daten

Längengewicht des benützten Materials (tex):	
Kette:	204
Schuss:	1224
Fadenzahl pro 10 cm:	
Kette(±5 %):	30 x 2
Schuss (±5 %):	12,5
Gewebebindung:	Halbdreher
Gewebebreite (Einzelwert, ±1 %):	100 cm
Rollenlänge (Einzelwert, ±2 %):	25 m
Dicke des appretierten Gewebes (Einzelwert, inf.):	0,9 mm
Flächengewicht des Rohgewebes (Einzelwert, g/m ² , inf.):	275
Flächengewicht des appretierten Gewebes (Einzelwert, min.):	343 g/m ²
Gehalt der brennbaren Stoffe (Glühverlust) (Einzelwert, % Masse, min.):	20
Art der Gewebeappretur:	alkalibeständig, weichmacherfrei, schiebefest ausgerüstet
Lichte Maschenweite (Einzelwert, mm, inf.):	6 x 6

Festigkeit und Dehnung: Die gemäß ÖNORM B 6122 oder DIN EN ISO 13934-1 festgestellten Minimalfestigkeiten (N/5 cm) und maximale Dehnungen (%) bei Erreichung der Minimalfestigkeit sind in folgender Tabelle genannt. Zur Information ist auch unser langfristig erzielter Mittelwert (Nominalwert) der Festigkeiten (N/5 cm) in der Tabelle angeführt.

Anlehnungsmethode	Festigkeit (Nominalwert)	Festigkeit (Einzelwert)	Dehnung (Mittelwert)	
Anlieferungszustand	4000/4500	3800/3500	4,5/4,5	
in 5 %iger NaOH	2000/2250	1900/1750	3,5/3,5	
6-St. alkalische Lösung		2400/2600	2300/2300	4,0/4,0

Prüfung, Abnahme	Prüfmethode, Musterabnahme und Abnahme sind in Betriebsnorm 0326 genannt
Verpackung	Geweberollen werden vertikal in dem auf der Holzpalette aufgelegten Karton eingepackt. Konkrete Verpackungsart ist von der Betriebsnorm für Verpackung zu entnehmen oder mit den Kunden zu vereinbaren.
Lagerung	Die verpackten Rollen sind in trockenen verschlossenen Lagerräumen so zu lagern. Die Lagerungstemperaturen liegt im Bereich von -10 °C bis +50 °C.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Bestimmungen und Richtlinien, DIN-Normen und technischen Merkblätter zu berücksichtigen. Wir übernehmen die Gewähr für die Qualität unserer Erzeugnisse. Auf unterschiedliche Baustellenbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers, bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtung dar.

Stand: 05/2006