

SAKRET Putzprofil-Ansetzmörtel

AM

Hydraulisch erhärtender, schnell abbindender Werk-Trockenmörtel der Druckfestigkeitsklasse CS IV W_{c0} nach EN 998-1

Anwendungsbereiche:

- Zum Ansetzen von Putzprofilen vor dem Aufbringen von Kalk-Zementputzen im Außen- und Innenbereich auf Beton, Mauerwerk und Putzen der Druckfestigkeitsklasse CS III und CS IV.
- Nicht geeignet bei nachfolgenden Arbeiten mit Gips- oder Kalk-Gipsputzen

Eigenschaften

- Nach dem Anmischen mit Wasser entsteht ein geschmeidiger, gut verarbeitbarer Mörtel, mit guter Haftung auf mineralischen Untergründen.
- Nach ausreichender Erhärtung ist der Mörtel wasser- und frostbeständig

Materialbasis

- Bindemittel nach EN 197
- Feinsand 0/0,6 nach DIN EN 13139
- Eigenschaftsverbessernde Zusätze

Technische Daten:

Normalputzmörtel nach EN 998-1

Wasserbedarf

ca. 6 l/25 kg-Gebinde

Verarbeitbarkeitszeit

≥ 5 Minuten

Druckfestigkeitskategorie

CS IV

Brandverhalten

A 1

Wasseraufnahmen

W_{c0}

Wasserdampfdurchlässigkeit μ

15/35

Haftzugfestigkeit

≥ 0,08 N/mm² bei Bruchbild B

Wärmeleitfähigkeit λ_{10 dry, mat}

0,82 W/(m*K) für P = 50 %
0,84 W/(m*K) für P = 90 %
(Tabellenwerte nach EN 1745)

Die technischen Daten beziehen sich auf 20 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte.

Untergrundvorbereitung:

- Der Untergrund muss tragfähig und frei von Trennmitteln, wie z. B. Staub oder Schalöl sein. Minderfeste Oberflächen sind zu entfernen.

Verarbeitung:

- In ein sauberes Gefäß Wasser vorgeben und SAKRET Putzprofil-Ansetzmörtel AM intensiv einmischen bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Eine Reifezeit ist nicht erforderlich, d. h. die Verarbeitung kann unmittelbar nach dem Mischen erfolgen.
- Wassermenge, Umgebungs- und Wassertemperatur beeinflussen die Verarbeitbarkeitszeit. Daher nicht mehr anmischen, als innerhalb dieser Zeit verarbeitet werden kann.
- Putzprofile im Abstand von ca. 30 cm mit SAKRET Putzprofil-Ansetzmörtel AM am Untergrund befestigen.

Verbrauch:

- 25 kg Trockenmörtel = ca. 16,5 l Frischmörtel.
- = ca. 25 – 30 lfdm/25 kg-Gebinde

Lieferform:

- Mehrlagige Papiersäcke mit Folieneinlage á 25 kg
Art-Nr. 05057025 EAN 4027038216247

Lagerung:

- Witterungsgeschützt und trocken auf Holzrost oder Paletten gelagert mind. 6 Monate haltbar

Hinweise:

- SAKRET Putzprofil-Ansetzmörtel AM enthält Zement, reagiert alkalisch
- Haut und Augen schützen
- Bei Kontakt gründlich mit Wasser spülen, ggf. Arzt aufsuchen
- Nicht bei Temperaturen unter +5 °C oder über +30 °C verarbeiten
- Die entsprechenden Merkblätter und Normen aus dem Bereich Putz sind zu beachten. Es sind dies insbesondere die Normen DIN 18350, DIN 18550, DIN EN 13914 und die Leitlinien zum Verputzen von Mauerwerk und Beton (VDPM)

Sicherheitshinweise:

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- Bei Berührung mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Evtl. vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- Einatmen von Staub/Aerosol vermeiden. Bei Einatmen: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.
- Aktuelle Technische Merkblätter, Sicherheitsdatenblätter und Leistungserklärungen können im Internet unter <http://www.rygol-sakret.de> bezogen werden.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand: 28.02.2018