

SAKRET Quattro Star Flexfliesenkleber S2 QST



Zweikomponenten polymervergüteter Fliesenkleber mit hoher Verformbarkeit für die Verlegung von keramischen Platten.

- Fliesenkleber C2 TE S2 gemäß DIN EN 12004



Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> • Für innen und außen • Für Wand und Boden
Eignung	<ul style="list-style-type: none"> • 2-Komponenten polymervergüteter Fliesenkleber mit hoher Verformbarkeit für die Verlegung von keramischen Platten, wie Steinzeug, Steingut, Feinsteinzeug, Klinker etc. und vielen Natursteinen im Dünn- und Mittelbett im Innen- und Außenbereich. • Verlegung auf schwierigem Untergrund, wie z. B. verformbare Holzspanplatten, Gussasphaltestriche und Flächen, die hohen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind. • Besonders geeignet für die Verlegung von Fliesen und Platten auf Balkonen und Terrassen.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • hohe Verformbarkeit (> 5 mm) • sehr verseifungsstabil • gleicht Untergrundspannungen aus • hohe Ergiebigkeit • lange offene Zeit, geschmeidig leichte Verarbeitung • sehr hohe Wasser- und Frostwiderstandsfähigkeit, daher sehr gut für Dauernass- und Außenbereich geeignet • sichere Verlegung auf Balkonen und Terrassen • geeignet für Heizestriche • bei Fliese auf Fliese oder Fliese auf abgesandetem Gussasphaltestrich ist keine Grundierung erforderlich • übertrifft die Anforderungen der Deutschen Bauchemie für Flexfliesenkleber der Klasse C2
Materialbasis	<ul style="list-style-type: none"> • Portlandzement EN 197 • Quarzsand nach EN 13139 • Zusätze zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften. • Spezielle Anmachflüssigkeit auf Basis einer Kunstharzdispersion.

SAKRET Quattro Star Flexfliesenkleber S2 QST



Zweikomponenten polymervergüteter Fliesenkleber mit hoher Verformbarkeit für die Verlegung von keramischen Platten.



Technische Daten

Bedarf an Anmachflüssigkeit	ca. 0,33 l/kg (ein Kanister mit 8,33 l Anmachflüssigkeit ist ausreichend für 25 kg Fliesenkleber)
Reifezeit	ca. 3 Minute(n) (bezogen auf +20 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit)
Klebeoffene Zeit	ca. 30 Minute(n) (bezogen auf +20 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit)
Begehbarkeit	nach ca. 12 Stunde(n) (bezogen auf +20 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit)
Verfugbarkeit	nach ca. 12 Stunde(n) (bezogen auf +20 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit)
Belastbarkeit vollständig	nach ca. 7 Tag(en) bei 23 °C
Verarbeitungstemperatur	5–25 °C
Baustoffklasse, Brandverhalten DIN EN 13501-1	F

SAKRET Quattro Star Flexfliesenkleber S2 QST



Zweikomponenten polymervergüteter Fliesenkleber mit hoher Verformbarkeit für die Verlegung von keramischen Platten.



Untergrundvorbereitung

- Der Untergrund muss fest, tragfähig und frei von Rissen sein
- Minderfeste und nicht tragfähige Oberflächenschichten, extrem dichter und glatter Untergrund, Zementschlämme, Trennschichten (z. B. Schmutz, Staub, Fett, Öl, Farbreste u. ä.) müssen entfernt und aufgeraut werden (z.B. Blastrac-Verfahren)
- Bei der Verlegung mit Betonwerksteinen, keramischen Fliesen und Platten im Dünnbettverfahren darf der Untergrund einen maximalen Feuchtigkeitsgehalt nicht überschreiten (**siehe Tabelle**)
- Ein Voranstrich ist notwendig (**siehe Tabelle**)
- bei ungewöhnlich stark saugendem, neuartigem oder ausgefallenem Untergrund bzw. Verlegewerkstoff sind Probeflächen anzulegen und die Verarbeitungsrichtlinien des jeweiligen Herstellers zu beachten. Ggf. Beratung bei SAKRET anfordern

Untergrund	max. Feuchtigkeit
zementgebundener Untergrund	4,0 CM-%
beheizter Untergrund	2,0 CM-%
Calciumsulfatestrich	0,5 CM-%
beheizter Calciumsulfatestrich	0,3 CM-%
gipsgebundener Putz	1,0 CM-%
Voranstrich bei folgendem Untergrund	empfohlene Grundierungen
zementgebundener Untergrund	SAKRET Aufbrennsperre universal ASU SAKRET Universalgrundierung UG SAKRET Schnellhaftgrund SHG SAKRET Spezialgrundierung SG
gipsgebundener Putz und Holz	SAKRET Grundierung für Anhydrit und Holz A&H SAKRET Anhydrithaftgrund einkomponentig AHG SAKRET Spezialgrundierung SG
Großformate auf Calciumsulfatestrich	SAKRET Anhydrithaftgrund einkomponentig AHG SAKRET Spezialgrundierung SG
dichter Untergrund (z. B. Fliesenbelag)	SAKRET Schnellhaftgrund SHG SAKRET Spezialgrundierung SG SAKRET Anhydrithaftgrund einkomponentig AHG

SAKRET Quattro Star Flexfliesenkleber S2 QST



Zweikomponenten polymervergüteter Fliesenkleber mit hoher Verformbarkeit für die Verlegung von keramischen Platten.

Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> • SAKRET Quattro-Star S2 QST in einem sauberen Gefäß vorlegen und die Anmachflüssigkeit langsam unterrühren. • empfohlen wird ein Rührgerät mit 600 U/Min. mit Wendel- oder Doppelscheibenrührer • nach einer Reifezeit von ca. 3 Minuten kurz durchrühren und verarbeiten • Aufbringen nach DIN 18157, Teil 1 • um eine maximale Haftung zu erzielen wird empfohlen SAKRET Quattro-Star S2 QST zuerst in einer dünnen Kontaktschicht aufzutragen (Kratzpachtelung) • dann SAKRET Quattro-Star S2 QST mit einer geeigneten Zahnung aufziehen • nur so viel Mörtel aufbringen, wie innerhalb von ca. 20 Minuten keramische Fliesen und Platten etc. in das frische Mörtelbett eingeschoben bzw. eingelegt werden können • im Außenbereich, bei großen Plattenformaten und bei hohen Lasten ist eine vollflächige Verklebung der Platten sicherzustellen • Bewegungsfugen dürfen nicht mit Mörtel überbrückt werden • bei Großformat: Verlegung im buttering/floating-Verfahren, auf der Rückseite ist eine Kontaktschicht aufzuziehen • Verlegung im Fugenschnitt ab 60 cm 3 mm Fugenbreite. Bewegungsfugen müssen mind. 8 mm breit sein • SAKRET Quattro-Star S2 QST ist nicht geeignet bei verformungssensiblen Natursteinen oder zur Verlegung mit elektrischen Fußbodenheizungen. Bei verfärbungssensiblen Natursteinen unbedingt vorher eine Probefläche anlegen
Nachbehandlung	<ul style="list-style-type: none"> • den abbindenden SAKRET Quattro-Star S2 QST vor Sonneneinstrahlung, Zugluft, Frost, Schlagregen und hohen Raumtemperaturen (> +25 °C) schützen
Lagerung	<ul style="list-style-type: none"> • Witterungsgeschützt, frostfrei auf Holzrosten kühl und trocken lagern • Angebrochene Gebinde sofort verschließen • Bei sachgerechter Lagerung für 12 Monate ab Herstellungsdatum chromatarm gemäß Richtlinie 2003/53/EG
Entsorgung	<ul style="list-style-type: none"> • ausgehärtete Produktreste unter Abfallschlüssel 17 09 03 als Bauschutt
Sicherheitshinweise	<ul style="list-style-type: none"> • enthält Zement, reagiert mit Feuchtigkeit alkalisch • reizt die Haut, Gefahr ernster Augenschäden • darf nicht in die Hände von Kindern gelangen • geeignete Schutzhandschuhe/Gesichtsschutz tragen • weitere Hinweise finden Sie unter: www.rygol-sakret.de
Hinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Gefäße, Werkzeuge etc. sofort mit Wasser reinigen; im ausgehärteten Zustand ist eine Reinigung nur noch mechanisch möglich

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

SAKRET Quattro Star Flexfliesenkleber S2 QST



Zweikomponenten polymervergüteter Fliesenkleber mit hoher Verformbarkeit für die Verlegung von keramischen Platten.



Lieferung Quattro Star Flexfliesenkleber S2 QST					
Optik / Farbe	Materialverbrauch			EAN / GTIN	
grau	siehe Tabelle	Set bestehend aus je einem Kanister (8,33 l) und Sack	25 kg Sack	42 Sack auf Palette	4005813205365
Lieferung auf 2 Paletten					