

SAKRET Schnellbauabdichtung SBA plus



Flüssig zu verarbeitende, 2-komponentige flexible Abdichtung für Fliesen- und Plattenbeläge und Bauwerksabdichtung



Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> • Für innen und außen • Für Wand und Boden
Eignung	<p>Bauaufsichtlich geprüft für folgende Anwendungsbereiche/Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen/Wassereinwirkungsklassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Herstellung von Verbundabdichtungen auf Terrassen (Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten) • Herstellung von Verbundabdichtungen in Innenräumen (z. B. Duschen, Waschräume, WC-Anlagen) gemäß DIN 18 534 Teil 3 in den Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I • Herstellung von Verbundabdichtungen in Behältern und Becken (z. B. Schwimmbäder) gemäß DIN 18 535 Teil 3 in der Wassereinwirkungsklasse W1-B, W2-B (bis 6 m Wassertiefe) • Abdichtung von erdberührten Bodenplatten und/oder Außenwandflächen gegen Bodenfeuchte (Kapillarwasser, Haftwasser) und nichtstauendes Sickerwasser, entsprechend der Wassereinwirkungsklasse W1-E sowie von erdüberschütteten Deckenflächen entsprechend der Wassereinwirkungsklasse W3-E • Abdichtung in und unter Wänden (Querschnittsabdichtung) gegen kapillar aufsteigende Feuchte entsprechend der Wassereinwirkungsklasse W4-E • Abdichtung erdberührter Bauteile gegen aufstauendes Sickerwasser und drückendes Wasser bis 3 m Wassersäule, entsprechend der Wassereinwirkungsklasse W2.1-E
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Roll- und spachtelfähig • Geruchsmild und lösemittelfrei • Schnell abbindend und gute Durchtrocknung • Standfest, sackt nicht nach • Hoch ergiebig und leicht verarbeitbar • Hohe Flexibilität auch bei tiefen Temperaturen
Materialbasis	<ul style="list-style-type: none"> • Pulverkomponente: <ul style="list-style-type: none"> • Spezial-Zemente • mineralischer Leichtzuschlag • eigenschaftsverbessernde Zusätze • Flüssigkomponente: <ul style="list-style-type: none"> • vergütete Kunstharzdispersion

SAKRET Schnellbauabdichtung SBA plus



Flüssig zu verarbeitende, 2-komponentige flexible Abdichtung für Fliesen- und Plattenbeläge und Bauwerksabdichtung

Technische Daten	
Haltbarkeit	ca. 12 Monat(e)
Mischzeit	3 Minute(n)
Reifezeit	3 Minute(n)
Verarbeitungszeit	ca. 30 Minute(n)
Rissüberbrückung	ca. 0,4 mm
Trockenschichtdicke	≥ 2 mm
Trocknungszeit pro Schicht	nach ca. 1–2 Stunde(n) bei 20 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit
Verarbeitungstemperatur	5–25 °C
Materialverbrauch	ca. 1,38 kg/m ² und mm Schichtdicke (ca. 1,73 kg inkl. Schichtdickenzuschlag DIN 18534-2)
Rissüberbrückungsklasse	R1-E R1-B
Mischungsverhältnis	
1 kg Trockenkomponente	1 Liter Flüssigkomponente

Untergrundvorbereitung	
<ul style="list-style-type: none"> • Der Untergrund muss ausreichend fest und tragfähig sein • Staub, lose Teile, Schalwachs, Ausblühungen, Sinterschichten und andere Trennmittel sind vom Untergrund zu entfernen (z.B. Blastrac-Verfahren) • Der Untergrund ist nach DIN 18157 zu prüfen • Der Untergrund darf folgende Feuchtigkeitsgehalte nicht überschreiten (siehe Tabelle) • Als Voranstrich empfehlen wir (siehe Tabelle) • In Zweifelsfällen Probefläche anlegen, ggf. Beratung bei SAKRET anfordern 	
Untergrund	Maximaler Feuchtegehalt
Zementgebunden	2 CM-%
Beheizter Anhydritestrich	0,3 CM-%
Gipsgebundene Putze	1 CM-%
Untergrund	Grundierung (Voranstrich)
Stark saugend, zementgebunden	SAKRET Universalgrundierung UG
	SAKRET Schnellhaftgrund SHG
	SAKRET Spezialgrundierung SG
Gipsgebunden	SAKRET Grundierung für Anhydrit & Holz A&H
	SAKRET Schnellhaftgrund SHG
	SAKRET Spezialgrundierung SG
	SAKRET Universalgrundierung UG

SAKRET Schnellbauabdichtung SBA plus



Flüssig zu verarbeitende, 2-komponentige flexible Abdichtung für Fliesen- und Plattenbeläge und Bauwerksabdichtung



Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> • Flüssigkomponente und Pulver (Verhältnis 1:1) in einem sauberen Gefäß mit geeignetem Rührwerkzeug knollenfrei und homogen anmischen. • Nur so viel Abdichtung anmischen, wie innerhalb von 30 Minuten verarbeitet werden kann. • Nach einer Reifezeit von 3 Minuten erneut kurz durchmischen. • Bereits abgebundenes oder angesteiftes Material darf nicht wieder aufgerührt werden. • Beim Spachtelverfahren empfehlen wir zuerst die SAKRET Schnellbauabdichtung SBA plus im Streichverfahren aufzubringen, um einen Porenverschluss zu erzielen. Den zweiten Auftrag mit einer 6 mm Zahnglättkelle mit anschließender Glättung der Stege ausführen. • Es ist notwendig zwei Aufträge auszuführen. Der zweite Auftrag kann ca. 1 Stunde nach dem Aufbringen des ersten ausgeführt werden. Die Trocknung wird durch einen Farbumschlag angezeigt. • Eckfugen sowie Boden- oder Wandanschlüsse mit SAKRET Dichtband D, Bodenabläufe und Rohrdurchgänge mit SAKRET Dichtmanschette Boden DB sowie SAKRET Dichtmanschette Wand DW, SAKRET Dehnzonenmanschette DZM, SAKRET Dichtband Premium DP, SAKRET Dichtecken Premium innen/außen DE, SAKRET Dichtband slim, SAKRET Dichtecke slim innen/außen ausbilden. Die Dichtmanschetten, Dichtecken und Dichtbänder in den ersten Auftrag einlegen und mit dem zweiten Auftrag die Geweberänder überdecken. • Beim Wand- Bodenanschluss ist die Abdichtung mind. 5 cm über die Oberkante fertiger Fußbodenbelag zu führen. • Im Wandbereich ist die Abdichtung mind. 20 cm über die höchste Wasserentnahmestelle zu führen. • Maschinengängig mit Spezialmischpumpen verarbeitbar. • Bei der Verwendung des Sockelputzes RYGOL Maschinen-Sockelputz leicht Faser schnell MSP-LFS kann auf eine gesonderte Haftbrücke verzichtet werden, wenn die zweite Lage der Schnellbauabdichtung SBA plus ausreichend rau ist/aufgekämmt wird und der Untergrund (SBA plus) ausgetrocknet, erhärtet und frei von Trennschichten ist. • Beim Überputzen der SAKRET Schnellbauabdichtung SBA plus mit RYGOL Maschinen-Sockelputz leicht Faser schnell MSP-LFS ohne Haftbrücke ist der RYGOL MSP-LFS mit Kratzpachtelung nass in nass auszuführen.
Lagerung	<ul style="list-style-type: none"> • Witterungsgeschützt, frostfrei auf Holzrosten, kühl und trocken • Angebrochene Gebinde sofort verschließen • Bei sachgerechter Lagerung für 12 Monate ab Herstellungsdatum • Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), GHS CODE ZP1.
Entsorgung	<ul style="list-style-type: none"> • Ausgehärtete Produktreste unter Abfallschlüssel 17 09 04 als Bauschutt
Sicherheitshinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. • Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.

SAKRET Schnellbauabdichtung SBA plus



Flüssig zu verarbeitende, 2-komponentige flexible Abdichtung für Fliesen- und Plattenbeläge und Bauwerksabdichtung



Hinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Nicht für Anwendungen gemäß DIN 18531 (Balkone, Loggien und Laubengänge) vorgesehen. • Die technischen Daten beziehen sich auf +20 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit. Tieferen Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte. • Es sind die Angaben der ZDB Merkblätter und derzeit gültigen Normen zu beachten. • Die abbindende SAKRET Schnellbauabdichtung SBA plus vor Sonneneinstrahlung, Zugluft, Frost, Schlagregen und hohen Temperaturen (> 25 °C) schützen • Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Technischen Merkblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung
Prüfzeugnis / Zulassung	<p>Im System mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> SAKRET Profiflex SAKRET Natursteinkleber weiß schnell NKWs SAKRET Fließbettmörtel FBM SAKRET Quattroflex-Flexfliesenkleber S2 QF S2 SAKRET Mittelbettmörtel schnell MBMs SAKRET Flexfliesenkleber plus mit Fasern FKe+F SAKRET Fliesenkleber extra FKe SAKRET Quattro-Star Flexfliesenkleber S2 QST SAKRET Großformatkleber XXL GFK SAKRET Euroflex EF SAKRET Flexfliesenkleber leicht FFK-L (im Innenbereich) SAKRET Dichtband flexibel D SAKRET Dichtecke DE innen/außen SAKRET Dichtmanschette Wand DW SAKRET Dichtmanschette Boden DB (Verwendungsbereich A und B) SAKRET Dichtband Premium SAKRET Dichtecke Premium DE innen/außen (Verwendungsbereich A und B) SAKRET Dichtband Slim SAKRET Dichtecke Slim innen/außen (Verwendungsbereich A und B) SAKRET Dehnzonenmanschette DZM-W (Verwendungsbereich A)

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Lieferung Schnellbauabdichtung SBA plus				
Optik / Farbe				EAN / GTIN
grau	(2x 5 kg Pulver & 2x 5 l Flüssigkeit)	20 kg Eimer	12 Stück auf Palette	4005813603727
grau	(1x 15 kg Pulver & 1x 15 l Flüssigkeit)	30 kg Eimer	42 Stück auf Palette	4005813603802