

SAKRET

Trass-Kalk-Verpressmörtel TKV

Verpressmörtel auf Trass-Kalk-Basis

Norm / Auslobung	M 2,5 DIN EN 998-2
Eignung	<ul style="list-style-type: none">▪ Bei der Mauerwerkssanierung, besonders an historischen Gebäuden.▪ Zur Herstellung von Verpress- und Vergussmörtel für die Riss- und Hohlraumverfüllung.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">▪ Hergestellt unter Verwendung von hydraulischem Kalk nach EN 459▪ Hand- und maschinenverarbeitbar▪ Größtkorn 0,2 mm
Anwendung	<ul style="list-style-type: none">▪ Für Wand

Technische Daten

Druckfestigkeit	> 2.5 N/mm ²
Wasserbedarf	ca. 15 l/25 kg
Baustoffklassen	A1 (nicht brennbar)
Körnung	bis 0.2 mm
Ergiebigkeit	ca. 16.5 l Frischmörtel/25 kg
Quellmaß	ca. 0.5 Vol.-%
Verarbeitungstemperatur	> 5 °C Luft- und Objekttemperatur
Haltbarkeit	12 Monate bei sachgerechter Lagerung

- Untergrundvorbereitung**
- Der Untergrund ist vor dem Verfüllen oder Verpressen über die hierfür vorgesehenen Rohre oder Packer frühzeitig (ggf. Tage zuvor) gründlich vorzunässen.
 - Zu trockenes Mauerwerk entzieht dem Verpressmörtel zu viel Anmachwasser, was zu schlechtem Verbund und verminderte Mörtelfestigkeit zur Folge hat.

- Verarbeitung**
- SAKRET Trass-Kalk-Verpressmörtel TKV wird in den üblichen Mörtelmischmaschinen (Durchfall-, Freifall- oder Zwangsmischer) oder von Hand angemacht.
 - Die Konsistenz ist entsprechend der Zugabe von sauberem Wasser einzustellen.
 - Zum Verfüllen eignen sich z. B. in die Wand eingebaute Rohre.
 - Zum Verpressen sind Mauerwerkspacker und Schnecken- oder Kolbenpumpen geeignet.
 - Der Verpressdruck ist dabei in Abhängigkeit der Mauerwerksfestigkeit zu steuern, dabei soll aus Sicherheitsgründen mit Manometer und Bypass gearbeitet werden.

- Lagerung**
- Witterungsgeschützt, kühl und trocken auf Holzrost oder Palette.
 - Angebrochene Gebinde sofort verschließen und innerhalb kürzester Zeit verbrauchen.

- Entsorgung**
- Nicht im Hausmüll entsorgen und nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Die Entsorgung muss unter Beachtung der Vorschriften der zuständigen örtlichen Behörde erfolgen. Verpackungen restentleeren.

- Allgemeine Hinweise**
- Die technischen Daten beziehen sich auf +20 °C und 50 % rel. Luftfeuchte. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte.
 - Gefäße, Werkzeuge etc. sofort reinigen. Im ausgehärteten Zustand ist eine Reinigung nur noch mechanisch möglich.
 - Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Technischen Merkblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

- Hinweise**
- Außer sauberem Wasser nichts zusetzen

- Sicherheitshinweise**
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
 - Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.

Lieferform

Varianten	Materialverbrauch		Artikelnr	EAN / GTIN
TKV grau 25 kg	25 kg = ca. 16,5 l Frischmörtel	42 St./Palette	06066125	4005813100073

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zu Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtung dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.



aktuelles TM
zum Download



aktuelles Sicherheitsdatenblatt

**SAKRET Trockenbaustoffe/RYGOL
Baustoffwerk**

Deuerlinger Straße 43
93351 Painten
Telefon: +49 (0)9499 9418-0
Fax: +49 (0)9499 9418-45
info@rygol-sakret.de
www.rygol-sakret.de