

SAKRET Zargenvergussmörtel ZVG



Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenmörtel



- M10 gemäß DIN EN 998-2
- NM III gemäß DIN 20000-412
- MG III gemäß DIN 1053



Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> • Für innen und außen • Für Wand 																
Eignung	<ul style="list-style-type: none"> • Maschinell verarbeitbarer Normalmauermörtel zum Verfüllen von Zargen, Mauerdurchbrüchen etc. • Zum Verfüllen reicht eine wasserschlauchdicke Öffnung 																
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Maschinengängig • Leichte Verarbeitung, hohe Leistung • Auch im Sichtmauerwerk ohne Verschmutzung einsetzbar • Fugbearbeitung frisch in frisch möglich • Nicht korrosionsfördernd, nicht schrumpfend 																
Materialbasis	<ul style="list-style-type: none"> • Genormte Bindemittel • Genormte Zuschläge und Zusatzstoffe • Zusatzmittel zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften 																
Technische Daten	<table border="1"> <tr> <td>Körnung</td> <td>≤ 2 mm</td> </tr> <tr> <td>Haftscherfestigkeit EN 998-2</td> <td>≥ 0,1 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Kapillare Wasseraufnahme</td> <td>≤ 0,4 kg/(m² x min0,5)</td> </tr> <tr> <td>Wasserdampfdurchlässigkeitsrate μ</td> <td>15/35</td> </tr> <tr> <td>Wasserbedarf</td> <td>ca. 0,19 l/kg</td> </tr> <tr> <td>Wärmeleitfähigkeit für P = 90% (Tabel- lenwert nach EN 1745), λ, 10, dry, mat</td> <td>≤ 0,89 W/(m*K)</td> </tr> <tr> <td>Haltbarkeit</td> <td>ca. 12 Monat(e)</td> </tr> <tr> <td>Ergiebigkeit pro kg</td> <td>ca. 0,67 l/kg (1 Sack ausreichend zum Verfüllen von ca. 1,5 Zargen bei einer Zargenbreite von 14 cm und einer Hohlraumtiefe von 2 cm)</td> </tr> </table>	Körnung	≤ 2 mm	Haftscherfestigkeit EN 998-2	≥ 0,1 N/mm ²	Kapillare Wasseraufnahme	≤ 0,4 kg/(m ² x min0,5)	Wasserdampfdurchlässigkeitsrate μ	15/35	Wasserbedarf	ca. 0,19 l/kg	Wärmeleitfähigkeit für P = 90% (Tabel- lenwert nach EN 1745), λ, 10, dry, mat	≤ 0,89 W/(m*K)	Haltbarkeit	ca. 12 Monat(e)	Ergiebigkeit pro kg	ca. 0,67 l/kg (1 Sack ausreichend zum Verfüllen von ca. 1,5 Zargen bei einer Zargenbreite von 14 cm und einer Hohlraumtiefe von 2 cm)
Körnung	≤ 2 mm																
Haftscherfestigkeit EN 998-2	≥ 0,1 N/mm ²																
Kapillare Wasseraufnahme	≤ 0,4 kg/(m ² x min0,5)																
Wasserdampfdurchlässigkeitsrate μ	15/35																
Wasserbedarf	ca. 0,19 l/kg																
Wärmeleitfähigkeit für P = 90% (Tabel- lenwert nach EN 1745), λ, 10, dry, mat	≤ 0,89 W/(m*K)																
Haltbarkeit	ca. 12 Monat(e)																
Ergiebigkeit pro kg	ca. 0,67 l/kg (1 Sack ausreichend zum Verfüllen von ca. 1,5 Zargen bei einer Zargenbreite von 14 cm und einer Hohlraumtiefe von 2 cm)																

SAKRET Zargenvergussmörtel ZVG



Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenmörtel

	Baustoffklasse, Brandverhalten DIN EN 13501-1	A1 (nicht brennbar)
	Mörtelklasse	M 10 nach DIN EN 998-2
Untergrundvorbereitung	<ul style="list-style-type: none"> • Der Untergrund muss fest, tragfähig, sauber, frostfrei und trocken sein • Minderfeste Oberflächenschichten, Staub, lose Teile, Schalwachsrückstände, Farbreste u. ä. entfernen 	
Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> • SAKRET Zargenvergussmörtel ZVG kann mit allen handelsüblichen Mischpumpen wie Gipsomat, Putzknecht, PFT usw. verarbeitet werden • Die Wasserzugabe richtet sich nach dem Maschinentyp und der erforderlichen Konsistenz • Die Zargen müssen sach- und fachgerecht eingebaut und verankert sein • Um eine hohlraumfreie Verfüllung zu gewährleisten sollte abschnittsweise wechselseitig und unter gleichzeitigem leichtem Klopfen der Mörtel eingebracht werden • Die Schlauchöffnung sollte sich hierbei möglichst im Frischmörtel befinden 	
Lagerung	<ul style="list-style-type: none"> • Witterungsgeschützt und trocken auf Holzrost oder Palette kühl und trocken • Angebrochene Gebinde sofort verschließen • Bei sachgerechter, trockener Lagerung mind. 12 Monate haltbar • Chromatarm gemäß Richtlinie 2003/53/EG 	
Entsorgung	<ul style="list-style-type: none"> • Ausgehärtete Produktreste unter Abfallschlüssel 17 09 04 als Bauschutt. 	
Sicherheitshinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. • Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt und unter http://www.rygol-sakret.de 	
Hinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Außer reinem Wasser darf nichts zugegeben werden • Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Merkblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung. 	

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Lieferung Zargenvergussmörtel ZVG				
Optik / Farbe	Materialverbrauch			EAN / GTIN
grau	1,5 kg/l	30 kg Sack	42 Stück auf Palette	4005813668603